CLIMAPLUS

CLIMA PRIMER GLX 494

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ

Το CLIMA PRIMER GLX 494 είναι ένα εξειδικευμένο ακρυλικό αστάρι, σχεδιασμένο για τη βέλτιστη προετοιμασία υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή διακοσμητικών, ανόργανων, ακρυλικών και σιλικονούχων σοβάδων. Η προηγμένη του σύνθεση λειτουργεί ως απαραίτητο συνδετικό στρώμα στα συστήματα τελικής επίστρωσης, με σκοπό την ομογενοποίηση της απορροφητικότητας και τη διασφάλιση της πρόσφυσης της τελικής στρώσης στην επιφάνεια. Αποτελεί βασικό στοιχείο για την επίτευξη ομοιόμορφης αισθητικής εμφάνισης και αυξημένης αντοχής σε ολόκληρο το σύστημα προστασίας της πρόσοψης.



Πλεονεκτήματα:

- Μειώνει και ρυθμίζει την απορροφητικότητα του υποστρώματος, εξασφαλίζοντας άψογη εφαρμογή των διακοσμητικών σοβάδων.
- Παρουσιάζει υψηλή διαπνοή, επιτρέποντας τη μεταφορά υδρατμών και διατηρώντας τον τοίχο σε ιδανική κατάσταση «αναπνοής», αποτρέποντας τη συσσώρευση υγρασίας στο σύστημα.
- Λειτουργεί ως γέφυρα πρόσφυσης, αποτελώντας το απαραίτητο συνδετικό στρώμα μεταξύ της βασικής στρώσης και του τελικού σοβά, εξασφαλίζοντας τη συνοχή του συστήματος.
- Σταθεροποιεί και στερεοποιεί το υπόστρωμα, δεσμεύοντας χαλαρά σωματίδια και δημιουργώντας ένα σταθερό υπόβαθρο για την τελική επίστρωση.
- Προσφέρει υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην εύκολη και ομοιόμορφη εφαρμογή του, επιτρέποντας γρήγορο ρυθμό εργασίας και μειώνοντας τους χρόνους εκτέλεσης στο εργοτάξιο.

EN 15824 · ETAG 004 · CE · LOW VOC · ISO 14001 · ISO 9001 · Ελληνικό προϊόν

EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
- 5kg
- 25kg

Εφαρμογή:

Κατάλληλο για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες.

Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού ULTRACOLOR της THRAKON.

Αποθήκευση:

Σε καλά κλεισμένα δοχεία, σε ξηρό περιβάλλον για θερμοκρασίες άνω των 0^0C για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση:

Προσεγγιστικά 0,20-0,25 kg/m^2.

Καθαρισμός εργαλείων:

Με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το CLIMA PRIMER GLX 494 εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, κονιάματα, γυψοσανίδες και βαμμένες επιφάνειες. Το CLIMA PRIMER GLX 494 είναι ένα ακρυλικό αστάρι, κατάλληλο για την προετοιμασία επιφανειών που περιλαμβάνουν μια ευρεία γκάμα υποστρωμάτων, όπως:

- Ορυκτά υποστρώματα — Ιδανικό για εφαρμογή σε σκυρόδεμα, τσιμεντοκονιάματα και στόκους εξομάλυνσης (βασική στρώση σε συστήματα ETICS, THC 405, THC 410).
- Υφιστάμενες τελικές επιφάνειες — Κατάλληλο για εφαρμογή πάνω από παλαιά στρώματα βαφής, εφόσον είναι σταθερά και καλά προσκολλημένα.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για βέλτιστη απόδοση στο σύστημα τελικής επίστρωσης, πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα στάδια :

Προετοιμασία μίγματος:
Πριν από τη χρήση, το CLIMA PRIMER GLX 494 ενδέχεται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να αραιωθεί με καθαρό νερό μέχρι 25% κατ' όγκο. Σε κάθε περίπτωση, το προϊόν πρέπει να αναδεύεται καλά ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογενής μίξη.

Εφαρμογή:
Το αστάρι εφαρμόζεται σε μία ενιαία, ομοιόμορφη στρώση πάνω στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.

Ειδικές συνθήκες:
Σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών ή υποστρωμάτων με αυξημένη απορροφητικότητα, συνιστάται η εφαρμογή δεύτερης στρώσης ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη πρόσφυση για τους διακοσμητικούς σοβάδες.

Τεχνικές παράμετροι:
Η εφαρμογή πρέπει να πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες μεταξύ 5°C και 35°C, ενώ η υγρασία του υποστρώματος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 12%.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

- Το CLIMA PRIMER GLX 494 εφαρμόζεται με ρολό ή με ψεκασμό.
- Η εφαρμογή του προϊόντος κατά τη διάρκεια βροχής ή παγετού πρέπει να αποφεύγεται.
- Το προϊόν αναπτύσσει αντοχή στη βροχή μετά από 24 ώρες.
- Οι πιτσιλιές πρέπει να καθαρίζονται αμέσως με νερό.
- Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι πάνω από +5℃.
- Το CLIMA PRIMER GLX 494 πρέπει να έχει πλήρως στεγνώσει πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων ή των χρωμάτων.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Προστατέψτε τα μάτια και το δέρμα. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε με άφθονο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Μορφή			Υγρό διάλυμα
Πυκνότητα	kg/l	EN 2811-1	1,58 ± 0,04
Ιξώδες	cps	Brookfield	14.000 – 20.000
Κατανάλωση ανά στρώση	kg/m^2		0,20 – 0,25

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε εργαστηριακό περιβάλλον υπό κανονικές συνθήκες υγρασίας και θερμοκρασίας (+23°C, 50%). Οι τιμές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο (θερμοκρασία, υγρασία, απορροφητικότητα υποστρώματος).

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμιά νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Z: 26/03/2026