

STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ

Κορυφαίας ποιότητας ακρυλικό χρώμα

Το STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ είναι ένα υψηλής ποιότητας ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης βασισμένο σε 100% ακρυλικές ρητίνες. Παρέχει υψηλή υδαταπωθητικότητα και εξαιρετική αντοχή στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες και την υπεριώδη ακτινοβολία σε βάθος χρόνου. Έχει ισχυρή πρόσφυση πάνω σε κάθε είδους παλαιά και νέα επιφάνεια όπως σοβάς, σκυρόδεμα, γυψοσανίδα, ξύλο κ.ά. Είναι άοσμο, στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Η ειδική του σύνθεση προσφέρει άριστη διαπνοή, υψηλή λευκότητα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Εφαρμόζεται εύκολα, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση. Δίνει μια όμορφη ματ τελική επιφάνεια.

Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Υψηλή υδαταπωθητικότητα.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Υψηλή αντοχή στις δυσμενείς ατμοσφαιρικές συνθήκες.
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Υψηλή λευκότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.

STATUS



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• Λευκό: 0.75 lt, 3 lt, 10 lt
• Βάση P, D, TR: 1lt, 3 lt, 10 lt



Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού STATUS.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή
1 - 2 h
- Επαναβαφή
2 - 3 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Αραίωση με νερό:

5-10(% κ.ό.)



Εφαρμογή:

Για εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κ.ά.



Κατανάλωση:

15 - 17 m²/lt.



Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.



Αποθήκευση:

Στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο αν το προϊόν δεν έχει αραιωθεί.



Κλάση Π.Ο.Ε.:

Α/γ Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων & ορυκτών υποστρωμάτων (W.B) Όριο ΠΟΕ : 40gr/lt Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 39 gr/lt.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εξωτερική εφαρμογή νέων ή ξαναβαμμένων τοιχοποιιών. Εφαρμόζεται πάνω σε σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδα, ξύλο κ.ά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση ελαφρύ, λευκό στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, ασταρώστε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ή STATUS AQUADUR. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσάερια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία, λάδια κλπ.) ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR. Μη βάψετε ποτέ επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες δεν συνίσταται να πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερες πληροφορίες για τους λόγους για τους οποίους αποδόθηκε το οικολογικό σήμα σε αυτό το προϊόν υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΕΕ : <http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/>

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων [Τηλ. Κέντρου Δηλητηρησιάσεων 210 77.93.777](http://www.112.gov.gr)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι στους 5-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	12000 - 16000
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	1,44 ± 0,03
- ΛΕΥΚΟ			1,44 ± 0,03
- BASE P			1,43 ± 0,03
- BASE D			1,32 ± 0,03
- BASE TR			
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60° C)	%	EN ISO 2813	≤ 3
Αραίωση	%		5 – 10
Χρόνος επαναβαφής	h		2 – 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 - 2

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Έκδοση Γ: 01/10/2024