

# STATUS DUROMETAL HARDENER

## Σκληρυντής αλκυδικών χρωμάτων



Το STATUS DUROMETAL HARDENER είναι ένα πρόσθετο σκληρυντικό αλκυδικών ντουκοχρωμάτων. Παρέχει στο φιλμ του χρώματος μεγαλύτερη σκληρότητα σε μικρότερο χρόνο. Ενισχύει την αντοχή στα χτυπήματα και την τριβή. Εξασφαλίζει ταχύτερο στέγνωμα και μεγαλύτερες αντοχές στις καιρικές μεταβολές και τα διαλυτικά. Προστατεύει τη γυαλάδα και την απόχρωση του χρώματος ακόμα και στις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες.



### Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντοχή σε χτυπήματα και τριβή.
- Ταχύτερο στέγνωμα.
- Μεγαλύτερη σκληρότητα.
- Προστασία της γυαλάδας και της απόχρωσης.
- Μεγάλη αντοχή στις καιρικές μεταβολές και τα διαλυτικά.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



### Συσκευασία:

Μεταλλικά δοχεία  
• 750 ml



### Αποχρώσεις:

Διάφανο.



### Κατανάλωση:

Έως 20% κ.ό. με όλα  
τα ντουκοχρώματα.



### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι  
airless.



### Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή  
2 - 3 h
- Επαναβαφή  
16 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



### Εφαρμογή:

Για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για βερνικοχρώματα αλκυδικής βάσης.



### Αποθήκευση:

Μετά την εφαρμογή κλείστε το δοχείο καλά και αποθηκεύστε το σε σημεία με χαμηλή υγρασία.

### ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για βερνικοχρώματα αλκυδικής βάσης (π.χ. Ντουκοχρώματα).

### ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Για την εφαρμογή του προϊόντος δεν απαιτείται αραίωση. Το προϊόν χρησιμοποιείται σε αναλογία 20% κατ' όγκο. Μη χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο ποσοστό από το συνιστώμενο γιατί το φιλμ θα γίνει σκληρό και εύθραστο. Αναδεύστε καλά και εφαρμόστε. Μετά την προσθήκη του σκληρυντή στο χρώμα χρησιμοποιήστε το μίγμα μέσα σε 2 ώρες διαφορετικά το υλικό πήζει στο δοχείο. Μετά το άνοιγμα κλείστε καλά το δοχείο και αποθηκεύστε το σε χώρους με χαμηλή υγρασία.

### ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίξτε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα. Καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά τη χρήση του με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

### ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Ιξώδες	Sec	ASTM D 5125, ISO 2431	10 – 12
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	0,94 ± 0,03

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, ΣΥ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοσ Β: 14/05/2025