

# STATUS DUROMETAL

## Ισχυρό ντουκόχρωμα

Το STATUS DUROMETAL είναι ένα γυαλιστερό αντισκωριακό βερνικόχρωμα μεγάλης αντοχής, κατάλληλο για κάθε είδους μεταλλική επιφάνεια, μεταλλική κατασκευή, για βαφή σε φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα κ.ά. Δουλεύεται μαλακά, καλύπτει εύκολα και απλώνεται πολύ καλά. Ξεχωρίζει για την ανθεκτικότητα του στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και στο πλύσιμο. Δημιουργεί μια γυαλιστερή και σκληρή επιφάνεια, με αναλλοίωτες αποχρώσεις, χαρίζοντας προστασία και ομορφιά για πολύ καιρό. Με την προσθήκη σκληρυντή AP HARDENER αυξάνεται η σκληρότητα και η αντοχή του χρώματος στις ατμοσφαιρικές συνθήκες.



### Πλεονεκτήματα:

- Αντισκωριακή προστασία.
- Δημιουργεί επιφάνειες με γυαλάδα, σκληρότητα και ανθεκτικότητα σε έντονες καιρικές και μηχανικές καταπονήσεις.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Διατηρεί τις αποχρώσεις και τη στιλπνότητά του χρώματος αναλλοίωτες σε βάθος χρόνου.
- Μεγάλη απόδοση.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Συσκευασία:

- Μεταλλικά δοχεία
- Λευκό, μαύρο, κυπαρισσί: 0.75 lt, 2.5 lt
- Μαύρο ματ, αλουμίνιο: 0.75 lt
- Βάση Ρ, D, TR: 0.75 lt, 2.25 lt

### Αποχρώσεις:

Διαθέσιμο σε σατινέ, γυαλιστερό ή ματ σε χιλιάδες αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS.



### Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 5-6 h
- Επαναβαφή 16 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

### Αραίωση με:

- white spirit ή νέφτι για πινέλο ή ρολό 5-7 (% κ.ό.)
- LS-703 διαλυτικό για πιστόλι 7-10 (% κ.ό.)

### Εφαρμογή:

Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Βαφή σε φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα κ.ά.

### Κατανάλωση:

13-15 m<sup>2</sup>/lt

### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

### Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένα δοχεία για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρό και δροσερό μέρος.

### Κλάση Π.Ο.Ε.:

A/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (S.B). Όριο Π.Ο.Ε.: 500 gr/lt. Μέγιστο όριο ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 gr/lt. Μέγιστη αραίωση: 10% v/v.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για τη βαφή και την αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας, μεταλλική κατασκευή, για βαφή σε φορτηγά, τρακτέρ, μηχανήματα κ.ά.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια ή σκουριές ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Επιφάνειες βαμμένες από παλιά με λαδομπογιά, πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά. Για την προστασία του μετάλλου βάφουμε πρώτα με STATUS ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ή STATUS MINIO. Σε μη σιδηρούχα μεταλλική επιφάνεια (γαλβανισμένη, αλουμίνιο κ.ά.), εφαρμόζουμε πρώτα WASH PRIMER και μετά STATUS ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε το προϊόν προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνίες, εσοχές κλπ. Προσθήκη DUROMETAL HARDENER σε ποσοστό έως 10% κ.ό. αυξάνει τη σκληρότητα και την αντοχή του χρώματος. Το μείγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 8 ωρών. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε κακή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν χρειάζεται και δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 16 ώρες μετά το πρώτο.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζουμε το πινέλο ή το ρολό με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Καθαρίζουμε το πιστόλι με ΑΣΕΤΟΝ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΙΤΡΟΥ LS-735. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Ιξώδες	Sec	ASTM D 5125, ISO 2431	120 – 210
Πυκνότητα - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΛΕΥΚΟ - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ – BASE P - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ – BASE D - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ – BASE TR - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ ΜΑΥΡΟ - ΣΑΤΙΝΕ ΛΕΥΚΟ - ΣΑΤΙΝΕ – BASE P - ΣΑΤΙΝΕ – BASE D - ΣΑΤΙΝΕ – BASE TR - ΣΑΤΙΝΕ ΜΑΥΡΟ - ΜΑΥΡΟ MAT	g/mL	EN ISO 2811-1	1,21 ± 0,03 1,19 ± 0,03 1,20 ± 0,03 0,91 ± 0,03 1,10 ± 0,03 1,14 ± 0,03 1,20 ± 0,03 1,12 ± 0,03 0,91 ± 0,03 1,08 ± 0,03 1,12 ± 0,03
Στιλπνότητα (60° C) - ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ - ΣΑΤΙΝΕ - MAT	%	ISO 2813	70 – 85 45 – 60 10 – 20
Αραιώση - White spirit (πινέλο ή ρολό) - LS 703 (πιστόλι)	%		5 – 7 7 – 10
Χρόνος επαναβαφής	h		16
Χρόνος στεγνώματος	h		5 - 6

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Β: 25/07/2024