

STATUS DUR

Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι διαλύτου

Το STATUS DUR είναι ένα διαφανές, αδιάβροχο, ακρυλικό υπόστρωμα διαλύτου. Η μεγάλη διεισδυτικότητά του, το καθιστά ως ιδανικό για την προετοιμασία κάθε νέας ή παλαιάς πορώδους επιφάνειας όπως σοβάς, τούβλα, μπετόν, σπατουλαριστοί τοίχοι κλπ. Αποτελεί επίσης την καλύτερη λύση για επιφάνειες βαμμένες με κόλλα, ασβέστη ή κακής ποιότητας παλαιά χρώματα. Εμποτίζει τις επιφάνειες και τις αδιαβροχοποιεί, ενώ τους επιτρέπει να αναπνέουν. Αποτελεί την καλύτερη προεργασία πριν τη βαφή με πλαστικά, ακρυλικά, Relief, τσιμεντοχρώματα, ή μονωτικά υλικά. Σταθεροποιεί τις επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το τελικό χρώμα, παρέχοντας υψηλότερες αποδόσεις, βελτιωμένη καλυπτικότητα και σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Αντικαθιστά το παραδοσιακό λινέλαιο, στεγνώνει πιο γρήγορα και δεν κιτρινίζει.



Πλεονεκτήματα:

- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Σταθεροποιεί τις σαθρές επιφάνειες.
- Μειώνει την απορροφητικότητα των πορωδών επιφανειών.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.
- Αντικαθιστά το παραδοσιακό λινέλαιο.
- Δεν κιτρινίζει.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

- Μεταλλικά δοχεία
- 1 lt
- 5 lt
- 15 lt

Αποχρώσεις:

- Διαφανές.

Εφαρμογή:

Για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, τούβλα κλπ.

Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 h
- Επαναβαφή 2 - 3 h

Αραίωση με white spirit:

- ≤100 (% κ.ό.) για τοίχους.
- ≤25 (% κ.ό.) για ταρατσές.

Κατανάλωση:

- 14-16 m²/lt για εφαρμογή σε τοίχους.
- 8-10 m²/lt για εφαρμογή σε ταρατσές.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε την αρχική, σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασίες μεταξύ +5°C και +35°C για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κλάση Π.Ο.Ε.:

Α/η Συνδετικά αστάρια (W.B) Όριο Π.Ο.Ε.: 750 gr/lt.
Μέγιστη αραίωση 100% κ.ό.
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 740 gr/lt.

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τοιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα, κ.λπ. για βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα.

Σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδροχρώμα (κόλλα), ή ασβέστη.

Κατάλληλο για μείωση της απορροφητικότητας των πορωδών επιφανειών και προεργασία πριν τη βαφή με μονωτικά υλικά.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε. Αν χρειάζεται και δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισσεύματα (λιμνούλες). Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

Τα περισσεύματα του προϊόντος δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.

[Poisons Information Call Center 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπα	Τιμές
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811 - 1	0,8 ± 0,03
Ιξώδες	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	13 – 16
Αραίωση	Εφαρμογή σε τοίχους	%	≤100%
	Εφαρμογή σε ταρατσες		≤25%

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Β: 24/11/2024