

STATUS METALLIC

Υδατοδιαλυτό μεταλλιζέ χρώμα

Το STATUS METALLIC είναι ένα διακοσμητικό αντισκωριακό χρώμα νερού, ιδανικό για κάθε εξωτερική, ή εσωτερική μεταλλική επιφάνεια καθώς και για τοίχους, ξύλα, κάγκελα, κουπαστές, πόρτες κ.τ.λ. Η εξελιγμένη του σύνθεση, του επιτρέπει να εφαρμοστεί απευθείας πάνω σε σκουριασμένη επιφάνεια, να μπλοκάρει την σκουριά και να εμποδίζει την επανεμφάνισή της. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή, πολύ καλό άπλωμα, ισχυρή πρόσφυση και αντιδιαβρωτική προστασία. Το αποτέλεσμα είναι μία σαγρέ, ματ, ιδιαίτερα ανθεκτική επιφάνεια με αναλλοίωτες αποχρώσεις για πολύ καιρό.



Πλεονεκτήματα:

- Φόρμουλα gel (δεν τρέχει).
- Δε λερώνει.
- Απευθείας στη σκουριά.
- Υψηλή αντισκωριακή προστασία.
- Εξαιρετικό μεταλλιζέ φινίρισμα.
- Πολύ καλό άπλωμα.
- Εξαιρετική αντοχή.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Αντιδιαβρωτική προστασία.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία
• 650 ml



Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε Ασημί και 5 επιπλέον αποχρώσεις μέσω του συστήματος χρωματισμού της THRAKON



Αραίωση με νερό:

• Έτοιμο προς χρήση με βούρτσα ή ρολό
• 10-15 (% κ.ό.) για εφαρμογή με πιστόλι



Εφαρμογή:

Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για όλους τους τύπους μετάλλων καθώς και για τοίχους, ξύλα, ράγες, κουπαστές, πόρτες κλπ.



Κατανάλωση:

7-9 m²/lt



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 - 2 h
- Επαναβαφή 12 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.



Αποθήκευση:

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένα δοχεία για πολύ καιρό εφόσον δεν έχει αραιωθεί. Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος και προστατέψτε το από ήλιο και παγετό.



Κλάση Π.Ο.Ε.:

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (W.B). Όριο ΠΟΕ: 140 gr/lt.
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 135 gr/lt.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για κάθε εξωτερική ή εσωτερική μεταλλική επιφάνεια καθώς και για τοίχους, ξύλα, κάγκελα, κουπαστές, πόρτες κλπ.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα παλαιά χρώματα, ή τη σκουριά. Επιφάνειες ήδη βαμμένες πρέπει να τρίβονται ελαφρά με γυαλόχαρτο για να εξασφαλιστεί σωστή πρόσφυση. Τα νέα μέταλλα πρέπει να καθαριστούν με ACETONE, ή διαλυτικό νίτρου LS-735. Για μέγιστη προστασία οι επιφάνειες ασταρώνονται με το οικολογικό αστάρι νερού STATUS POLYPRIMER. Το STATUS MELALLIC μπορεί να εφαρμοστεί σε μέταλλα χωρίς αστάρι, αρκεί το πάχος του φιλμ να είναι τουλάχιστον 120 μm (2 επιστρώσεις). Σε μη σιδηρούχα μεταλλική επιφάνεια (γαλβανιζέ, αλουμίνιο κ.α.) εφαρμόστε πρώτα WASH PRIMER και στη συνέχεια βάψτε 2 χέρια STATUS METALLIC.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση και εφαρμόστε με πινέλο 2 στρώσεις STATUS METALLIC. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 12 ώρες μετά το πρώτο. Σε περίπτωση χρήσης πιστολιού, εφαρμόστε 3 στρώσεις ώστε το τελικό φιλμ να είναι τουλάχιστον 120 μm. Για άριστο φινίρισμα σε μεγάλες επιφάνειες εφαρμόστε με πιστόλι. Εφαρμόστε το προϊόν σε παχιές στρώσεις για να εξασφαλίσετε περισσότερη προστασία από την σκουριά. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στην πλήρη κάλυψη των δύσκολων σημείων, όπως γωνίες, εσοχές κ.α. για να αποφύγετε την πιθανή εισχώρηση υγρασίας.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Ιξώδες	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	120 – 180
Πυκνότητα	g/mL	EN ISO 2811-1	1,43 ± 0,03
Αραιώση			
- Πινέλο, ρολό	%	-	Έτοιμο προς χρήση
- Πιστόλι			10 – 15
Χρόνος επαναβαφής	h	-	12
Χρόνος στεγνώματος	h	-	1 – 2

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοσ Β: 26/07/2025