

# STATUS RED LEAD MARINE PRIMER

## Ισχυρό θιξοτροπικό αντισκωριακό αστάρι για μεταλλικές επιφάνειες

Το STATUS MINIO ΘΑΛΑΣΣΗΣ είναι ένα ισχυρό αντισκωριακό υπόστρωμα καθαρού ερυθρού οξειδίου του μολύβδου (μίνιο 100%) και ισχυρά αντιδιαβρωτικά πηγμένα. Είναι κατάλληλο για την αποτελεσματική προστασία των μεταλλικών επιφανειών από την οξείδωση και εφαρμόζεται επίσης και ως αστάρι σε ξύλινες επιφάνειες οι οποίες βρίσκονται εκτεθειμένες σε εξωτερικές συνθήκες (π.χ. κουφώματα, πέργολες, παράθυρα, κλπ) αλλά και σε ισχυρό οξειδωτικό περιβάλλον (π.χ. ξύλινα σκάφη). Εξαιτίας της θιξοτροπικής ιδιότητάς του, δουλεύεται εύκολα, απλώνει εξαιρετικά, στεγνώνει γρήγορα και εξασφαλίζει άριστη πρόσφυση. Έχει εξαιρετικές μηχανικές και αντισκωριακές ιδιότητες και παρέχει μακροχρόνια προστασία.

### Πλεονεκτήματα:

- Κατάλληλο για την αντισκωριακή προστασία κάθε είδους μεταλλικής επιφάνειας.
- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία στις δύσκολες καιρικές συνθήκες και οξειδωτικά περιβάλλοντα.
- Θιξοτροπικό.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Συσκευασία:

Μεταλλικά δοχεία  
• 0,5 kg  
• 0,75 kg  
• 5 kg

### Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε πορτοκαλί.

### Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 – 2 h
- Επαναβαφή 24 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

### Αραίωση με white spirit ή νέφτι:

• 5 (% κ.ό.)

### Εφαρμογή:

Για εξωτερική χρήση. Κατάλληλο για αντισκωριακή προστασία μεταλλικών επιφανειών και ξύλων εκτεθειμένων στο περιβάλλον.

### Κατανάλωση:

5 - 6 m<sup>2</sup>/lt

### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο ή ρολό.

### Αποθήκευση:

Στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασίες μεταξύ +5° C και +35° C για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

### Κλάση Π.Ο.Ε.:

A/Ζ Αστάρι (S.B). V.O.C. limit: 350 gr/lt.  
Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 345 gr/lt  
Μέγιστη αραίωση: 5% κ.ό.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για προστασία όλων των μεταλλικών επιφανειών και εφαρμογή ως υπόστρωμα για τα αλκυδικά χρώματα όπως τα STATUS DUKO, STATUS RUSTBLOCK και STATUS DUROMETAL.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη ή σκουριές, ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Επιφάνειες ήδη βαμμένες με λαδιμπογιά, πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνίες, εσοχές κλπ. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα για μεγάλο χρονικό διάστημα.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά την εφαρμογή, καθαρίστε το πινέλο ή ρολό με WHITE SPIRIT και μετά με καυτό νερό και απορρυπαντικό. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Ιξώδες	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	40 – 60
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	2,19 ± 0,03
Αραίωση	%	-	Έως 5%
Χρόνος επαναβαφής	h	-	24
Χρόνος στεγνώματος	h	-	1 - 2

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Β: 26/07/2024