

STATUS RUST PRIMER

Αντισκωριακό αστάρι μεταλλικών επιφανειών

Το STATUS RUST PRIMER είναι ένα υπόστρωμα με άριστες αντισκωριακές ιδιότητες και υψηλές αντοχές που στεγνώνει γρήγορα. Εφαρμόζεται σε μεταλλικές επιφάνειες όπως κάγκελα, γεωργικά μηχανήματα, αμαξώματα κ.ά., παρέχοντας αποτελεσματική προστασία από τη σκουριά, ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ξεχωρίζει γιατί δουλεύεται μαλακά, απλώνεται θαυμάσια και εξασφαλίζει στο τελικό χρώμα πολύ καλή πρόσφυση με τη μεταλλική επιφάνεια καθώς και ένα εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα. Έχει μεγάλη απόδοση και άριστη καλυπτικότητα.



Πλεονεκτήματα:

- Εξαιρετική αντισκωριακή προστασία ακόμη και κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Εξαιρετικό άπλωμα και δούλεμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:

- Μεταλλικά δοχεία
- 0,375 lt
- 0,75 lt
- 2,5 lt

Αποχρώσεις:

- Διατίθεται σε γκρι και κεραμιδί.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 5-6 h
- Επαναβαφή 12 h

Αραίωση με:

- white spirit ή νέφτι για πινέλο ή ρολό: 5-7 (% κ.ό.)
- με LS-703: 7-10 (% κ.ό.)

Εφαρμογή:

- Για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για ράγες, αγροτικό εξοπλισμό, πλαίσια κλπ.

Κατανάλωση:

- 13-15 m²/lt

Εργαλεία εφαρμογής:

- Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

Αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένο δοχείο για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε ξηρό και δροσερό μέρος.

Κλάση Π.Ο.Ε.:

- Α/θ Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (S.B). Όριο ΠΟΕ: 500 gr/lt.
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 499 gr/lt
- Μέγιστη αραίωση: 10% κ.ό.

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για μεταλλικές επιφάνειες όπως, ράγες, αγροτικό εξοπλισμό, σασί κλπ. για αποτελεσματική προστασία έναντι της σκουριάς, ακόμα και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι γερή, στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λίπη ή σκουριές πριν την εφαρμογή ώστε να εξασφαλίσουμε καλή πρόσφυση. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Επιφάνειες βαμμένες με παλιά ελαιοχρώματα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο και να ξεσκονίζονται καλά.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε το προϊόν, προσέχοντας να καλύψετε καλά όλα τα δύσκολα σημεία της επιφάνειας, όπως γωνίες, εσοχές κλπ. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αν χρειάζεται και δεύτερο χέρι, περάστε το τουλάχιστον 12 ώρες μετά το πρώτο.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία κατά την εφαρμογή. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση καθαρίζουμε το πινέλο ή το ρολό με WHITE SPIRIT και στη συνέχεια με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Καθαρίζουμε το πιστόλι με ΑΣΕΤΟΝ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ NITROU LS-735. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισσεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
[Τηλ Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά		Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή/Χαρακτηριστικά
Βάση				Αλκυδικές ρητίνες
Πυκνότητα		g/ml	EN ISO 2811.01-02	1.50 ± 0.05
Ιξώδες		sec	Flow Cup N°4	180 ± 30
Στλπνότητα			EN ISO 2813-99	< 15
Σκληρότητα (König) μετά από 7 ημέρες		sec	ISO 1522-00	65 ± 15
Πρόσφυση (cross cut)			EN ISO 2409-95	0-1
Αραίωση με	White spirit ή νέφτι για πινέλο ή ρολό	% κ.ό.	-	5-7
	LS-703 διαλυτικό για πιστόλι ψεκασμού			7-10

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλη μορφή παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.
Έκδοση Β: 14/05/2025