

# STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ

## Αδιάβροχο ακρυλικό αστάρι νερού

Το STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ είναι ένα υψηλής ποιότητας, ημιδιάφανο, υδατοδιαλυτό, ακρυλικό υπόστρωμα πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων, κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Είναι ιδανικό για την προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα κλπ. Είναι επίσης κατάλληλο για τη σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, υψηλή αντοχή στα βασικά διαλύματα και πολύ καλή ελαστικότητα. Σταθεροποιεί τις επιφάνειες τις οποίες εμποτίζει και εξασφαλίζει ισχυρή βάση πρόσφυσης για το τελικό χρώμα, παρέχοντας υψηλότερες αποδόσεις, βελτιωμένη καλυπτικότητα και σημαντικά μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. Είναι άοσμο, στεγνώνει γρήγορα και είναι απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον.



### Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Υψηλή διεισδυτικότητα.
- Ισχυρή πρόσφυση.
- Γρήγορο στέγνωμα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Μεγάλη απόδοση.



### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

#### Συσκευασία:

Πλαστικά δοχεία  
• 0.75 lt  
• 3 lt  
• 10 lt

#### Αποχρώσεις:

Διατίθεται ημιδιάφανο.

#### Εφαρμογή:

Για εξωτερική και εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για τσιμέντο, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαριστά, τούβλα κλπ.

#### Consumption:

18-20 m<sup>2</sup>/lt.

#### Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1-2 h
- Επαναβαφή 3-4 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

#### Αραίωση με νερό:

200-600(% κ.ό.)

#### Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

#### Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά κλεισμένη συσκευασία για 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο εάν το προϊόν δεν έχει υποστεί αραίωση.

#### Κλάση Π.Ο.Ε.:

ΚΛΑΣΗ Π.Ο.Ε.(h) Συνδεδειγμένα αστάρια. Όριο Π.Ο.Ε. : 30 gr/lt. Μέγιστο όριο Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 gr/lt.

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για προετοιμασία νέων επιφανειών, όπως εμφανή τσιμέντα, σοβάδες, γυψοσανίδες, σπατουλαρισμένες επιφάνειες, τούβλα κλπ. για βαφή με πλαστικά ή ακρυλικά χρώματα. Κατάλληλο για σταθεροποίηση επιφανειών βαμμένων με υδρόχρωμα (κόλλα) ή ασβέστη. Μείωση της απορροφητικότητας των πορωδών επιφανειών.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει οπωσδήποτε να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού, στεγνώσει τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER, με ένα μόνο χέρι χωρίς τρίψιμο. Μην εφαρμόζετε ποτέ σε επιφάνειες που μπορεί να περιέχουν υγρασία. Βεβαιωθείτε πρώτα πως η αιτία της υγρασίας σταμάτησε και πως η επιφάνεια στέγνωσε εντελώς.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Η εφαρμογή του υλικού στις απορροφητικές ή στις πολύ τραχιές επιφάνειες γίνεται με ψεκαστήρα. Με αυτό το τρόπο εξασφαλίζουμε διείσδυση του υλικού παντού, ταχύτητα στην εφαρμογή και οικονομία στην κατανάλωση. Κατά την εφαρμογή πρέπει να φροντίζουμε ώστε το υλικό να απορροφάται και όχι απλώς να επικάθεται σχηματίζοντας επιδερμίδα πάνω στις επιφάνειες. Μετά την εφαρμογή πρέπει να απομακρυνθούν τα τυχόν περισσεύματα (λιμνούλες). Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η εφαρμογή πρέπει να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά την εφαρμογή ενδέχεται να επηρεάσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων. [Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπα	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	14000 – 18000
Πυκνότητα	g/ml	EN ISO 2811-1	1,03 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Αραίωση	%	-	200 – 600
Χρόνος επαναβαφής	h		3 – 4
Χρόνος στεγνώματος	h		1 – 2

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλη μορφή παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Β: 24/10/2024