

# STATUS ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ

## Πλαστικό χρώμα

Το STATUS ΒΑΣΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ αποτελεί μια σειρά από βασικές αποχρώσεις πλαστικού χρώματος για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον, αναμειγνύεται εύκολα και έχει υψηλή χρωστική δύναμη και καλυπτικότητα. Η τελική απόχρωση αποκτά υψηλές αντοχές στα απορρυπαντικά και τα βασικά διαλύματα, μεγάλη αντοχή στο χρόνο και την ηλιακή ακτινοβολία. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο πλύσιμο διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή της για πολύ καιρό.

### Πλεονεκτήματα:

- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον.
- Άοσμο.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Εύκολη αναμιξιμότητα με τα πλαστικά και τα ακρυλικά χρώματα.
- Υψηλή χρωστική δύναμη.
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο με απορρυπαντικά.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Σταθερή απόχρωση σε βάθος χρόνου.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.



## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

### Συσκευασία:



Πλαστικά δοχεία  
• 180 ml  
• 375 ml  
• 750 ml

### Αποχρώσεις:



Διαθέσιμο σε 8 βασικές αποχρώσεις: Κίτρινο, Κόκκινο, Μαύρο, Μπλε, Κεραμιδί, Πράσινο, Καφέ, Ωχρα.



### Χρόνος Στεγνώματος:

- Στην αφή  
1 - 2 h
- Επαναβαφή  
2 - 3 h

\*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.

### Αραίωση με νερό:



5-10 (% κ.ό.)

### Εφαρμογή:



Για εσωτερική εφαρμογή. Κατάλληλο για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.

### Κατανάλωση:



10 -13 m<sup>2</sup>/lt.

### Εργαλεία εφαρμογής:



Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.

### Αποθήκευση:



Αποθηκεύστε σε ένα καλά σφραγισμένο δοχείο σε ξηρό και δροσερό μέρος για 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής μόνο εάν το προϊόν δεν έχει αραιωθεί.

### Κλάση Π.Ο.Ε.:



(α) Ματ εσωτερικών τοίχων & ορόφων (στιλπνότητα < 25 στους 60°) (W.B) Όριο Π.Ο.Ε.: 30 gr/lt  
Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 gr/lt

## ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για το χρωματισμό όλων των λευκών πλαστικών και ακρυλικών χρωμάτων.

## ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα και λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα, ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιήστε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση Ελαφρύ, Λευκό Στόκο STATUS ONE COVER με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ, STATUS AQUADUR ή GLX 292 FLEX PRIM. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυφτοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) ή λερωμένων επιφανειών (νικοτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία, λάδια κλπ.) ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν από τη χρήση. Προσθέτουμε στο δοχείο του λευκού χρώματος την ποσότητα των ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ STATUS που χρειάζεται για να πετύχουμε την επιθυμητή απόχρωση. Στη συνέχεια αναδεύουμε καλά το περιεχόμενο του δοχείου για να πετύχουμε την πλήρη και ομοιογενή ενσωμάτωση των βασικών χρωστικών στο τελικό μίγμα. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών.

## ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή, οι θερμοκρασίες θα πρέπει να είναι 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας έκθεση με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

## ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.  
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	6400 – 8800
Πυκνότητα			
- ΏΧΡΑ			1,42 ± 0,03
- ΚΙΤΡΙΝΟ			1,36 ± 0,03
- ΚΕΡΑΜΙΔΙ			1,42 ± 0,03
- ΚΟΚΚΙΝΟ	g/mL	EN ISO 2811-1	1,33 ± 0,03
- ΜΑΥΡΟ			1,34 ± 0,03
- ΠΡΑΣΙΝΟ			1,36 ± 0,03
- ΚΑΦΕ			1,41 ± 0,03
- ΜΠΛΕ			1,37 ± 0,03
Στιλπνότητα (60 <sup>0</sup> C)	%	EN ISO 2813	≤3
Αραιώση	%		5-10
Χρόνος επαναβαφής	h		2 – 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 – 2

\*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.  
Έκδοση Δ: 18/07/2024