

STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Υψηλής ποιότητας, πλαστικό χρώμα

Το STATUS ΠΛΑΣΤΙΚΟ είναι ένα υψηλής ποιότητας, πλαστικό, ματ χρώμα ιδανικό για εσωτερικούς χώρους. Είναι άοσμο και απόλυτα φιλικό προς το χρήστη και το περιβάλλον. Εφαρμόζεται εύκολα, απλώνεται θαυμάσια, έχει εξαιρετική καλυπτική ικανότητα και μεγάλη απόδοση. Το αποτέλεσμα είναι μια πλούσια ματ επιφάνεια, που αντέχει στο συχνό πλύσιμο (ΚΛΑΣΗ 1) διατηρώντας την όμορφη εμφάνισή της για πολύ καιρό.

Πλεονεκτήματα:

- Άοσμο.
- Προϊόν φιλικό στο περιβάλλον χωρίς διαλύτες.
- Δεν περιέχει αμμωνία.
- Άριστη ικανότητα διαπνοής επιφανειών.
- Εξαιρετική αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία.
- Ανθεκτικό στο πλύσιμο.
- Υψηλή αντοχή έναντι φθοράς και γήρανσης.
- Κατάλληλο για βαφή παιδικών σταθμών, παιδικών δωματίων, σχολείων, νοσοκομείων.
- Εξαιρετική εργασιμότητα.
- Άριστη καλυπτικότητα.
- Αντοχή στο υγρό τρίψιμο (ΚΛΑΣΗ 1)



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Συσκευασία:

- Πλαστικά δοχεία
- Λευκό: 0.75 lt, 3 lt, 10 lt
- Βάση P, D, TR: 1lt, 3 lt, 10 lt



Αποχρώσεις:

Διατίθεται σε λευκό και σε χιλιάδες αποχρώσεις από το σύστημα χρωματισμού STATUS.



Χρόνος στεγνώματος:

- Στην αφή 1 - 2 h
- Επαναβαφή 2 - 3 h

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Τυχόν διαφορές στη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος μπορούν να μεταβάλλουν τους παραπάνω χρόνους.



Αραίωση με νερό:

5-10(% κ.ό.)



Εφαρμογή:

Για εσωτερική χρήση. Κατάλληλο για τοίχους, σοβάδες, μπάνια, ταβάνια, αποθήκες κ.ά.



Κατανάλωση:

15-18 m²/lt



Εργαλεία εφαρμογής:

Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.



Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε σε καλά σφραγισμένη συσκευασία σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον για 24 μήνες μόνο εάν το προϊόν δεν έχει αραιωθεί.



Κλάση Π.Ο.Ε:

A/α Επιχρίσματα εσωτερικών ματ τοίχων και ταβανίων (στυλπνότητα < 25 στους 60°) (W.B) Όριο ΠΟΕ: 30 gr/lt
Μέγιστο όριο ΠΟΕ του έτοιμου προς χρήση προϊόντος: 29 gr/lt

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατάλληλο για εσωτερική εφαρμογή σε όλες τις συνήθεις επιφάνειες όπως τοίχοι, σοβάδες, ταβάνια, στόκοι κ.ά.
Εφαρμόζεται μετά από κατάλληλη προετοιμασία σε επιφάνειες ξύλου.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Η επιφάνεια πρέπει απαραίτητα να είναι καθαρή, στεγνή, γερή και ελεύθερη από σκόνη, μούχλα, λάδια πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα ξεφτισμένα ή ξεφλουδισμένα παλιά χρώματα. Όπου χρειάζεται στοκάρισμα, χρησιμοποιήστε τον STATUS 100% ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΣΤΟΚΟ και αφού στεγνώσει, τρίψτε με γυαλόχαρτο και ξεσκονίστε καλά. Όπου υπάρχουν μεγάλες ρωγμές, χρησιμοποιείτε για στοκάρισμα τον έτοιμο προς χρήση ελαφρύ, λευκό στόκο STATUS ONE COVER, γεμίζοντας τις ρωγμές με ένα μόνο πέρασμα και χωρίς τρίψιμο. Σε νέες επιφάνειες, βάψτε πρώτα ένα χέρι STATUS ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ή STATUS AQUADUR. Αν πρόκειται για φρέσκο σοβά ή τσιμέντο, αφήστε οπωσδήποτε να στεγνώσει σε βάθος για τουλάχιστον 1 μήνα πριν βάψετε. Σε γυψοσανίδες αλλά και για επαναβαφή υδροχρωματισμένων επιφανειών (με ασβέστη ή κόλλα) αλλά και λερωμένων επιφανειών (νικωτίνη, καπνιά από καλοριφέρ, κάπνα, καυσαέρια, καφές, χυμός, graffiti, μελάνια, μαρκαδόρους, μύκητες, μούχλα, υγρασία, λάδια κλπ) ασταρώστε πρώτα με STATUS DUR.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύστε καλά το περιεχόμενο του δοχείου πριν τη χρήση, αραιώστε κατάλληλα και εφαρμόστε 1-2 χέρια χρώμα. Το δεύτερο χέρι περάστε το τουλάχιστον 2-3 ώρες μετά το πρώτο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο για να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Μπορεί να αποθηκευτεί σε καλά κλεισμένο δοχείο, χωρίς κανένα πρόβλημα, για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο εφόσον δεν έχει υποστεί αραίωση. Οι βαμμένες επιφάνειες συνίσταται να μην πλένονται πριν την πάροδο 20-30 ημερών από τη βαφή. Σε νέες επιφάνειες από σοβά ή μπετόν η βαφή να γίνεται μετά την πάροδο 30-40 ημερών. Οι STATUS βάσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παραγωγή αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού STATUS και δεν πρέπει να εφαρμόζονται χωρίς την προσθήκη των ειδικών χρωστικών STATUS. Δεν προτείνονται πολύ σκούρες αποχρώσεις σε ματ χρώματα που υπόκεινται συχνά πλυσίματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Αμέσως μετά τη χρήση στραγγίζουμε καλά το χρώμα μέσα στο κουτί και καθαρίζουμε όλα τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι. Μην αδειάζετε τα υγρά πλύσης στο υδροφόρο ορίζοντα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, την αποθήκευση και την απόρριψη του προϊόντος διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται στη ετικέτα και στο πιο πρόσφατο Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες. Τα περισεύματα των χρωμάτων δε θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Θα πρέπει να ζητούνται συμβουλές από την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τη διάθεση και την αποκομιδή των αποβλήτων.
[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κατά την εφαρμογή η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι στους 5°-35°C και <80% ΣΥ. Μην ξεκινήσετε την εφαρμογή πριν από βροχή. Εξασφαλίστε ότι κατά τη διάρκεια της εφαρμογής η επιφάνεια δεν έρχεται σε απευθείας επαφή με την ηλιακή ακτινοβολία. Αντίξοες συνθήκες κατά τη διάρκεια, ή λίγο μετά την εφαρμογή, ενδέχεται να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του προϊόντος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμές/Χαρακτηριστικά
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	8000 - 12000
Πυκνότητα - ΛΕΥΚΟ - BASE P - BASE D - BASE TR	g/ml	EN ISO 2811-1	1,50 ± 0,03 1,45 ± 0,03 1,43 ± 0,03 1,32 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Στιλπνότητα (60 ⁰ C)	%	ISO 2813	≤3
Αραιώση	%		5-10
Χρόνος επαναβαφής	h		2 - 3
Χρόνος στεγνώματος	h		1 – 2

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της Thrakon βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της Thrakon. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η Thrakon έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Έκδοση Δ: 01/10/2024