

Thrakon DEC 428 Polyplast

Декоративна полимер-акрилатна мазилка



Полимер-акрилатна мазилка за декоративно оформление на фасадни и интериорни повърхности на сгради. Използва се като финално покритие върху фасадна топлоизолация при ново строителство или реновации на стари фасадни повърхности (бетон, циментови мазилки, шпакловки и всякакъв вид минерални основи). Притежава отлична влагоустойчивост и паропропускливост.

Цвят – бял.

Тониране по цветови каталози THRAKON.

Структура: К (пердашена) - 1,0 / 1,5 mm
R (влачена) - 2,0 mm.

Практически съвети

- Мазилката не трябва да се полага върху мокри и влажни повърхности
- Съседните повърхности трябва да бъдат добре защитени. Ако върху тях попаднат пръски мазилка веднага да се измият с вода
- За да се избегнат опетнявания и промяна на цвета на мазилката и за постигане на хомогенна структура, нанасянето на мазилката не трябва да се извършва при пряко слънчево греене, при особено високи температури на въздуха, мъгла, висока влажност или при силен вятър. Мазилката се полага при температури не по-ниски от +5°C на основата и въздуха
- Време за съхнене: 24 ч. при температура на въздуха > +25°C (влажност 60%). При висока влажност, мъгла и дъжд времето за съхнене на пряко нанесената мазилка се удължава
- При нормални условия на работа мазилката не се разрежда. При продължително съхранение или при високи температури по време на полагането, може да се добави 0,250 l. чиста вода на кофа от 25 kg.

Разходна норма

- влачена (R) 2,0 mm - 2,7 кг/ m²
- пердашена (K) 1,0 mm - 2,3 кг/ m²
1,5 mm - 2,7 кг/ m²

* Разходната норма зависи от качеството на основата и начина на полагане на мазилката.

Опаковка

кофа - 25 кг, палет- 36 бр.

Съхранение и срок на годност

Съхранявайте продукта върху дървени палети в сухи и проветриви помещения. Срок на годност в оригинални, неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.

Бележки

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.