

STATUS METALLIC

Метализирана боя на водна основа



STATUS METALLIC е декоративна боя на водна основа, предпазваща от ръжда, идеална за всички метални повърхности на закрито и открито, както и за стени, дърво, парапети, врати и др. Усъвършенстваният ѝ състав позволява директно нанасяне върху ръждясали повърхности, като блокира ръждата и предотвратява повторната ѝ поява. Изключителна устойчивост, много добро разнасяне, силна адхезия и антикорозионна защита. Осигурява матово, текстурирано и изключително издръжливо покритие с дълготрайна цветова стабилност.



Предимства:

- Гел формула (без капки).
- Без петна.
- Нанася се директно върху ръжда.
- Висока антикорозионна защита.
- Отлично метализирано покритие.
- Много добро разнасяне.
- Висока устойчивост.
- Силна адхезия.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Опаковка:

Пластмасови контейнери
• 650 ml



Цвят:

Предлага се в сребристо и 5 допълнителни нюанса чрез системата за тониране на THRAKON



Съхнене:

- На допир 1 - 2 h
- Повторно покритие 12 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.



Разреждане с вода:

- Готов за употреба с четка или валяк
- 10-15 (% v/v) за нанасяне с пистолет



Приложение:

За външна и вътрешна употреба. Подходящ за всички видове метали, както и за стени, дърво, парапети, врати и др.



Консумация:

7-9 m²/lt



Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.



Съхранение:

След нанасяне затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворени контейнери за дълго време, стига да не е разреден. Съхранявайте на хладно и сухо място, предпазвайки от слънце и замръзване.



V.O.C. клас:

Специални еднокомпонентни мазилки и шпакловки (W.B). Граница на летливи органични съединения: 140 gr/lt. Максимално съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) на готов за употреба продукт: 135 gr/lt.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за всички видове метални повърхности на открито и закрито, както и за стени, дърво, парапети, врати и др.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да е здрава, суха и без прах, мазнини или ръжда за добро сцепление. Отстранете всички ронливи, отлепени стари бои или ръжда. Повърхности, боядисани преди това с блажна боя, трябва да се шлайфат и почистят добре. Новите метални повърхности трябва да се почистят с ацетон или LS-735 NITRO SOLVENT. За максимална защита повърхностите трябва да се грундират с екологичен водоразтворим грунд STATUS POLYPRIMER. STATUS METALLIC може да се нанася върху негрундиран метали, стига филмът да е с дебелина поне 120 µm (2 слоя). Върху не-железни метални повърхности (поцинковани, алуминиеви и др.) първо нанесете WASH PRIMER и след това нанесете 2 слоя STATUS METALLIC.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба и нанесете с четка 2 слоя STATUS METALLIC. Вторият слой трябва да се нанесе поне 12 часа след първия. В случай на нанасяне с пистолет, нанесете 3 слоя, така че крайният филм да е поне 120 µm. За перфектно покритие върху големи повърхности нанасяйте с пистолет. Нанесете дебели слоеве от продукта, за да осигурите повишена защита срещу ръжда. Обърнете особено внимание при пълно покриване на труднодостъпни места, като ъгли и вдлъбнатини, за да предотвратите евентуално проникване на влага.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, изсипете цялата боя в контейнера и почистете инструментите с гореща вода и сапун. Не изхвърляйте отмитата боя в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния **+359 2 9154 233**

| Технически характеристики | единици | Стандартен | Стойност |
|----------------------------|---------|-----------------------|-------------------|
| Вискозитет | sec | ASTM D 5125, ISO 2431 | 120 – 180 |
| Плътност | g/mL | EN ISO 2811-1 | 1.43 ± 0.03 |
| Разреждане | | | |
| - Четка, валяк | % | - | Готов за употреба |
| - Пистолет | | | 10 – 15 |
| Време за повторно покритие | h | - | 12 |
| Време за съхнене | h | - | 1 – 2 |

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при нормални условия на температура и относителна влажност (+23°C, 50%). Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място (температура, влажност, абсорбция на основата).

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.
Версия Б: 26.07.2025