

# STATUS RELIEF

## Текстурирана декоративна боя

STATUS RELIEF е висококачествено релефно акрилно покритие за външни повърхности. С помощта на подходящи валяци създава множество декоративни текстури, предлагащи красив, естетически резултат, като същевременно осигурява висока защита на обработената повърхност. Може да се нанася след подходяща подготовка върху нови и стари повърхности като стени, мазилка, бетон, тухла, дърво, ПДЧ, гипсокартон, азбестоциментови плоскости и др.

Продуктът притежава отлична адхезия и изключително висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия. Съхне бързо и е абсолютно безопасно за потребителя и околната среда. Специалната му формула осигурява висока белиота и отлично покритие. Лесно се нанася, без да оставя следи, и развива висока твърдост без напукване.



### Предимства:

- Екологичен и без разтворители.
- Силно водоотблъскващ.
- Изключително устойчив на слънчева светлина.
- Висока устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия.
- Отлична адхезия.
- Бързосъхнещ.
- Отлична покривност.
- Висока степен на белиота.
- Лесна обработваемост.
- Разнася се равномерно без следи от валяк.
- Висока твърдост без напукване.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опаковка:



Пластмасови контейнери  
• 5 Kg  
• 15 Kg

### Цвят:



Предлага се в бял цвят.



### Време за съхнене:

- Суха на допир 2 h
- Повторно покритие 24 h

\*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

### Консумация:



1-1,5 m<sup>2</sup>/lt

### Приложение:



За външна и вътрешна употреба. Стени, мазилка, бетон, тухли, тавани, гипсокартон, азбестоциментови листове и др.

### Съхранение:



Съхранявайте в плътно затворен контейнер в продължение на 24 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.

### Клас на летливи органични съединения:



За външни стени на минерална основа (W.B) Лимит на ЛОС: 40 гр/л  
Максимално ЛОС на готов за употреба продукт: 39 гр/л

### Инструменти за приложение:



Валяк.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за външно и вътрешно приложение върху всички обичайни повърхности като стени, мазилка, бетон, тухли, тавани, гипсокартон, дърво, повърхности обработени с шпакловки и др.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди употреба се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или люещата се стара боя. Където е необходимо шпакловане, използвайте STATUS 100% Acrylic Putty и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете добре от прах. Ако има големи пукнатини, използвайте готова за употреба светлобяла мазилка STATUS ONE COVER, за да запълните пукнатините, като нанесете само един слой без шлайфане. Върху нови повърхности първо нанесете един слой STATUS ACRYLIC PRIMER или STATUS DUR . За повърхности, покрити с прясна мазилка или цимент, оставете ги да изсъхнат минимум 1 месец преди боядисване. За гипсокартон и повторно боядисване на цветни повърхности на водна основа (с вар или лепило) или замърсени повърхности (никотин, сажди от отоплителни уреди, сажди, изпарения, кафе, сок, графити, мастила, маркери, мухъл, плесен, влага, масло и др.), първо грундирайте с грунд STATUS DUR на основата на разтворител или грунд STATUS DUR на водна основа. Никога не боядисвайте повърхности, които може да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Преди употреба разбъркайте доре съдържанието на опаковката. Нанесете STATUS RELIEF без да го разреждате и веднага използвайте специалния валяк, за да постигнете желаната релефна структура. Повърхността може да бъде повторно покрита със STATUS RELIEF или акрилна боя. Затворете плътно опаковката след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Неразредената боя може да се съхранява може да се съхранява продължително време в добре затворен съд, без това да повлияе на качеството на продукта. Оставете 20-30 дни преди измиване на прясно боядисани повърхности и 30-40 дни при нови мазилки или бетонни повърхности.

## ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5° -35°С и <60% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта се предоставя при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	20000 – 26000
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
Време за повторно покритие	h		24
Време за съхнене	h		2

\*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230C, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работната площадка, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за приложение на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничени повърхностни тестове за пригодността на продуктите за евентуалното приложение и намерения за употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на Търговската политика на Компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия С: 23/07/2024