

## Thrakon FHP 225

**FHP 225** е готова за употреба бяла мазилка/шпакловка на циментова основа. Съдържа бял цимент, хидратна вар, мраморни и минерални пълнители и добавки. Произвежда се и в две зърнометрии: **FHP 225-0** с максимална зърнометрия 0.5 мм и **FHP 225-1** с максимална зърнометрия 1.25 мм. **FHP 225** е мазилка/шпакловка с много добро сцепление към минерални основи. Предназначена е за изравняване и загладяване на основата преди боядисване.

### Области на приложение

**FHP 225** се използва като финашен слой в THRAKON 3-слойната система за измазване на стени от бетон, тухлена зидария, газобетон и др. Обикновено се полага върху основната мазилка GHP 210. За вътрешна и външна употреба.



### Полагане

Основата трябва да бъде суха, с добра носеща способност, без замърсявания и слоеве, слабо свързани с основата или влошаващи свързването. **FHP 225** се нанася машинно или ръчно с маламашка.

#### Машинно нанасяне:

Първо машината трябва да се включи към електрическата система и водното захранване. Преди започване на работа да се настрои водното подаване за получаване на подходяща консистенция за нанасяне.

#### Ръчно нанасяне:

Една 40 кг торба суха смес се изсипва в подходящ съд, пълен с:

- 10,8-11,2 л чиста вода за FHP 225-0 и
- 8,0-8,8 л чиста вода за FHP 225-1.

Сместа се разбърква добре с електрически миксер до получаването на еднородна маса. Изчаква се 5 минути сместа да съзрее и се разбърква за кратко отново. Смесеното количество може да се използва за не повече от около 5 часа.

Препоръчителната дебелина на слоя следва да бъде:

- 3-5 мм за FHP 225-0 и
- 5-7 мм за FHP 225-1.

### Практически съвети

- Да не се полага с по-голяма дебелина от препоръчаното!
- Да не се прибавя повече вода от препоръчаната в инструкцията, защото така ще се влоши якостта и ще се повиши свиването на разтвора.
- По време на полагането, както и поне през следващите 24 часа, околната температура и тази на основата трябва да бъде между +5 и +30 °C.

### Разходна норма

Разходът на **FHP 225** е около 5 кг/м<sup>2</sup> за 3 мм дебелина.

### Препоръки за безопасност

- **S2** Да се пази от достъп на деца
- **S24/25** Да се избягва контакт с очите и кожата
- **S26** При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ
- **S37** Да се ползват предпазни ръкавици

Информационният лист за безопасност е на разположение на професионалния потребител при поискване.

### Съхранение и срок на годност

Да се съхранява върху дървени палети в сухи и проветриви помещения при температури над 0 °C. Срок на годност в оригинални неотворени опаковки – най-малко 12 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката.