

# STATUS AQUADUR

## Микронизиран акрилен грунд на водна основа



STATUS AQUADUR е прозрачен, водоустойчив, микронизиран акрилен грунд на водна основа. Той е без мирис и е безопасен за потребителя и околната среда. Високата му проникваща способност го прави идеален за подготовка на всякакви нови или стари порьозни повърхности като мазилка, тухла, бетон, измазани стени и др. Той е идеално решение и за повърхности, покрити с лепило, вар или стари бои. Импрегнира в дълбочина повърхностите, като същевременно им позволява да дишат. Идеалната подготовка е преди боядисване с емулсионни или акрилни бои, акрилни бои, релефни, циментови или изолационни материали. Стабилизира основите, които импрегнира, и осигурява здрава основа за адхезията за последващи покрития, осигурявайки по-висок добив, подобро покритие и значително по-голяма издръжливост.



### Предимства:

- Висока степен на проникване.
- Силна адхезия.
- Стабилизира рохкавите повърхности.
- Намалява абсорбцията на порести повърхности.
- Бързо съхнене.
- Отлична покривност.
- Отлична обработваемост.
- Висока ефективност.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опаковка:

Пластмасови  
Контейнери  
• 1 lt  
• 5 lt

### Цвят:

Бледобял в  
опаковката. След  
нанасяне става  
прозрачен.

### Време за съхнене:

- Сух на допир  
1 h
- Повторно  
покритие  
4 – 5 h

\*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

### Консумация:

15-20 m<sup>2</sup>/lt

### Приложение :

За вътрешна и външна  
употреба. Подходящ за  
бетон, мазилка,  
гипсокартон, декоративна  
мазилка, тухли и др.

### Съхранение:

Съхранявайте оригиналните,  
запечатани опаковки на сухо  
място при температури между  
+5°C и +35°C в продължение на  
24 месеца от датата на  
производство.

### Клас на летливи органични съединения:

Акрилни покрития и външни стени  
на минерална основа, ТИП У,  
Гранична стойност на ЛОС: 30  
гр/л.  
Максимално ЛОС на готовия за  
употреба продукт: 29 гр/л.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за подготовка на нови повърхности, като например открит бетон, мазилка, гипсокартон, декоративна мазилка, тухли и др. Боядисване с акрилни или емулсионни бои.

Подходящ за стабилизиране на повърхности, боядисани с водни бои или вар.

Подходящ за намаляване на абсорбцията на порести повърхности и за подготовка преди нанасяне на изолационни материали.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете всички изтъркани или лющещи се стари бои. Където е необходима шпакловка, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете старателно праха. Ако има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба бяла мазилка STATUS ONE COVER, като запълните пукнатините, като нанесете само един слой без шлайфане. Никога не нанасяйте върху повърхности, които може да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре преди употреба, разрежете добре и нанесете 1 слой от грунда. След употреба затворете плътно контейнера, за да го запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате грунда в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Ако е необходимо да нанесете втори слой, нанесете го поне 4-5 часа след първия. Нанасянето на продукта върху много грапави повърхности трябва да се извършва чрез пръскане. При нанасяне трябва да се уверите, че продуктът се абсорбира в основата, а не само се полага образувайки 'ципа'. След нанасяне трябва да отстраните всички остатъци (локви). Върху нова мазилка или бетон нанасянето трябва да се извърши след 30-40 дни.

## ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишното количество старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	sec	ASTM D 5125, ISO 2431	40 - 70
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.01 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
Разреждане	%		Up to 100
Време за повторно покритие	h		4 – 5
Време за съхнене	h		1

\*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.  
Версия Б: 21.11.2024