

DEC 452 Fas Silicone



Силиконова фасадна боя на база силиконови смоли, минерални пълнители, добавки и пигменти. UV- устойчива, водоотблъскваща и с отлична покриваемост и паропропускливост. Нанася се върху всички обичайни минерални основи в строителството. Особено подходяща при саниране на стари сгради и за реновиране на съществуващи декоративни мазилки.

Преди полагане основата се грундира с подходящ Thrakon грунд. Тониране: по цветови каталози Thrakon

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

- Повърхността трябва да се почисти много добре от прах, мазни петна и други елементи, които намаляват адхезията
- Силно попиващи основи се обработват предварително с Thrakon дълбокопроникващ акрилен грунд
- Големи грапавини и неравности по основата следва да се шпакловат и заглаждат с подходяща шпакловъчна циментова смес преди полагане на боята.
- Основи от пресен бетон или дебелослойни, хастарни варо-циментови мазилки се препоръчва да бъдат оставени да изсъхнат добре преди полагане на боята върху тях (най-малко 30 дни).

ПОЛАГАНЕ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ

Преди употреба боята се разбърква добре. Продуктът се полага с четка или валик в два слоя (вторият слой се полага след пълното изсъхване на първия слой). Боядисването на основата се извършва без прекъсване върху цялата повърхност по метода "мокро върху мокро". Прекъсванията се извършват на вътрешен или външен ъгъл. При полагане на първи слой от боята се препоръчва разреждане с 5 - 10% чиста вода. Втори слой от боята се нанася неразреден или разреден максимум с 5% чиста вода. Технологичното време за съхнене между отделните слоеве е 4-6 часа (при температура на въздуха 25°C) като в зависимост от температурата и влажността на въздуха този срок може да варира. Разбърквайте периодично боята в съда, за да се осигури еднаква хомогенност и да се избегне разлика в цвета, вследствие на естествената седиментация. Да не се използват замърсени или ръждясали съдове и инструменти. Веднага след приключване на боядисването, инструментите да се измият с вода. След изсъхване боята се премахва механично. Максимални резултати се постигат при температура на въздуха от +10°C до +30°C и относителна влажност от 60-70%. При други атмосферни условия продуктът може да има отклонение от обичайното време за съхнене.

РАЗХОДНА НОРМА: 0,300 - 0.350 кг/м² за два слоя (включително грундирането).

* Разходната норма зависи от качеството на основата, инструмента и начина на полагане на боята. Точните разходни норми следва да се проверят на пробни повърхности.

СЪХРАНЕНИЕ: Продуктът се съхранява в закрити помещения на сухо и проветриво място върху дървени палети при температури над +5°C. Срок на съхранение в оригинални и неотворени опаковки най-малко 12 месеца от датата на производство.

БЕЛЕЖКИ

Информацията в тази техническа карта заменя всички предишни издания и е юридически необвързваща. Правилното, а от тук и успешно полагане на нашите продукти е извън наш контрол. Гаранция за качеството на нашите продукти може да се даде само за за годността им в рамките на нашите условия за продажба и доставка, но не и за успешното им приложение. Методите за полагане на продукта могат да претърпят промяна според конкретните условия на строителната площадка и вида детайл за обработка. Съблюдавайте изискванията за безопасност описани в Листа за безопасност и на етикета на опаковката. Запазваме си правото да правим промени в настоящата техническа карта.