

STATUS EMULSION PAINT

Висококачествена матова емулсионна боя



STATUS ЕМУЛСИОННА БОЯ е висококачествена емулсионна боя от премиум клас, предназначена за вътрешни стени. Боята е без мирис и напълно безопасна за потребителя и околната среда. Нанася се лесно, разстила се равномерно и осигурява отлично покритие и висока ефективност. Притежава много добри нивелиращи свойства, които осигуряват перфектно гладка, равномерна и матова повърхност с висока устойчивост на често миене (КЛАС 1), запазвайки красивия си външен вид за много дълго време.

Предимства :

- Без мирис.
- Продукт, екологичен и без разтворители.
- Не съдържа амоняк.
- Отлична паропропускливост на повърхностите.
- Отлична устойчивост на слънчева светлина.
- Устойчив на миене.
- Висока устойчивост на атмосферни влияния и стареене.
- Подходящ за боядисване на детски стаи, училища, болници.
- Отлична обработваемост.
- Отлична покривност.
- Устойчивост на мокро триене (КЛАС 1)



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Опаковка:

- Пластмасови опаковки
- Бели: 0,75 л, 3 л, 10 л
- Базис Р, D, TR: 1 л, 3 л, 10 л



Цвят:

Предлага се в бяло и хиляди други нюанси чрез системата за тониране STATUS



Време за съхнене:

- Суха на допир
1 - 2 h
- Повторно покритие
2 - 3 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.



Разреждане с вода:

5-10(% v.v.)



Приложение:

За вътрешна употреба. Стени, мазилки, бани, тавани, складови помещения и др.



Консумация:

15-18 м²/lt



Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.



Съхранение:

Съхранявайте в добре затворена опаковка, на хладно и сухо място, до 24 месеца от датата на производство, само ако продуктът не е разреден.



Клас на летливи органични съединения:

А/а. Вътрешни матови стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.B)
Лимит на ЛОС: 30 гр/л
Максимален лимит на ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за вътрешна употреба върху всички обичайни строителни повърхности, като стени, мазилки, тавани, шпакловки и др.

Нанасянето върху дървени повърхности се извършва само след подходяща подготовка.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва да бъде чиста, суха, здрава и без прах, мухъл, мазнини преди нанасяне. Отстранете всички изтъркани или лющещи се стари бои. Където е необходимо фугиране, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване, шлайфайте с шкурка и почистете добре от прах. Където има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба лека, бяла шпакловка STATUS ONE COVER, с едно минаване без търкане. Новите повърхности трябва да се грундираат със STATUS ACRYLIC PRIMER, STATUS AQUADUR или GLX 292 FLEX PRIM. Ако е прясна мазилка или цимент, оставете я да изсъхне напълно поне един месец преди боядисване. Върху гипсокартон или за пребойдисване на боядисани с водни бои повърхности (с варови или емулсионни) или замърсени повърхности (никотин, сажди, кафе, сок, графити, мастила, маркери, мухъл, влага, масло и др.), първо грундирайте със STATUS DUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба, разреждете добре и нанесете 1-2 слоя боя. Нанесете втория слой поне 2-3 часа след първия. След употреба затворете добре контейнера, за да запазите продукта в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворен контейнер без проблем за дълъг период от време, при условие че не е разреден с вода. Препоръчително е боядисаните повърхности да не се мият, докато не изминат 20-30 дни след нанасянето на боята. Върху новоизмазани или бетонни повърхности боядисването може да се извърши само след 30-40 дни. Основите STATUS се използват изключително за получаване на нюанси чрез тониращата система STATUS и не трябва да се нанасят без добавяне на специални пигменти STATUS. Не се препоръчват много тъмни цветове в матови нюанси, които са подложени на често миене.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в опаковката и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност	
Плътност	Бяло и основи P, P(K), D Основи Тухлен, Охра		1.42 ± 0.05	
	Основно жълто, червено, черно, синьо, зелено	g/ml	EN ISO 2811.01-02	1.32 ± 0.05
	База TR			1.52 ± 0.05
Вискозитет	cP	Брукфийлд	10,000 – 20,000	
pH		ISO 976-96	8.0 – 8.7	
гланц (60°)	%	EN ISO 2813-99	< 4	
Толерантност към миене и търкане	Class	EN ISO 11998-02	1	
Ускорено стареене чрез UV лъчение (1000 часа)	°C	ISO 11507-97	Няма промяна на филма	
Разреждане с вода	% v/v		5-10	

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230C, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия D: 22.07.2024