

BONUS ACRYLIC

Акрилна боя за вътрешна и външна употреба



BONUS ACRYLIC е акрилна боя за вътрешна и външна употреба. Специално разработена за професионална употреба, тя е подходяща за зони, изискващи често боядисване и освежаване, като обществени сгради, училища, болници, хотели, стълбища, складови помещения, тавани и др. Тя е без мирис и е абсолютно безопасна за потребителя и околната среда. Лесна е за нанасяне, има изключителна покривност, устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия и висока покриваемост.



Предимства:

- Екологично чист и без разтворители
- Без миризма
- Не съдържа амоняк
- Отлична паропропускливост на повърхностите
- Отлична устойчивост на слънчева светлина
- Отлична покривност
- Силно сцепление
- Подходяща за зони, които се нуждаят от често пребоядисване и освежаване
- Лесен за нанасяне и обработка
- Идеално съчетание между икономичност и ефективност



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка:

Пластмасови контейнери
• 3 л
• 9 л
• 15 л

Цвят:

Предлага се в бял цвят.

Време за съхнене:

- Суха на допир
1 - 2 h
- Повторно покритие
2 - 3 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда..

Приложение:

За външна и вътрешна употреба. Стени, мазилка, бетон, тухли, тавани, гипсокартон, дърво, повърхности, покрити с шпакловка и др.

Консумация:

10 - 12 m²/lt

Разреждане с вода:

5-10 (% v.v.)

Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.

Съхранение:

Съхранявайте оригиналните, запечатани опаковки на хладно и сухо място в продължение на 18 месеца от датата на производство.

Клас на летливи органични съединения:

A/a Вътрешни матирани стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.B)
Лимит на ЛОС: 30 гр/л
Максимален лимит на ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за външно вътрешно приложение върху всички обичайни минерални основи в строителството (гипсокартон, вароциментови и гипсови мазилки, бетон, фини шпакловки и др.)

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или лющеща се стара боя. Където е необходимо нанасяне, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване шлайфайте с шкурка и почистете добре от прах. Ако има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба бяла мазилка STATUS ONE COVER, като запълните пукнатините, нанасяйки само един слой без шлайфане. Върху нови повърхности, грундирайте със STATUS ACRYLIC PRIMER, STATUS AQUADUR или GLX 292 FLEX PRIM преди нанасяне. В случай на прясна мазилка или цимент, оставете повърхността да изсъхне добре поне един месец преди боядисване. За гипсокартон и за пребойдисване на основи боядисани с бои на водна основа (с вар или лепило) или замърсени повърхности (никотин, сажди от отоплителни уреди, сажди, изпарения, кафе, сок, графити, мастила, маркери, мухъл, влага, масло и др.), грундирайте със STATUS DUR преди нанасяне. Не боядисвайте повърхности, които могат да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е спряла и че повърхността е напълно суха.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на контейнера преди употреба, разреждете добре и нанесете един слой боя. Нанесете втория слой поне 2-3 часа след първия. След нанасяне затворете плътно контейнера, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Препоръчително е повърхността на боята да не се мие през първите 20 до 30 дни след нанасянето. Върху нови повърхности от мазилка или бетон боядисайте след 30-40 дни.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ПОЛАГАНЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5 и 35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	16000 - 19200
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.58 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 - 9.0
гланц (60°С)	%	ISO 2813	≤3
Разреждане	%		5-10
Време за повторно покритие	h		2 – 3
Време за съхнене	h		1 – 2

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия D: 18/07/2024