

DESMOFLEX POLYURETHANE PRIMER

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΕΥΚΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Μεταλλικό δοχείο 4 kg.



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

150 – 250 ml/m² εφαρμοσμένο σε μία στρώση. Παράγοντες όπως η απορροφητικότητα του υποστρώματος και ο τρόπος εφαρμογής επηρεάζουν την κατανάλωση.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Για την προετοιμασία του υποστρώματος πριν την εφαρμογή του DESMOFLEX POLYURETHANE. Εφαρμόζεται σε απορροφητικές επιφάνειες όπως σκυρόδεμα, μπετόν, τσιμεντοκονίες, κονιάματα, πορομπετόν, ξύλο, σοβάς, γυψοσανίδες.



ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ

Διαφανές.



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το δοχείο αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5-35°C.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **DESMOFLEX POLYURETHANE PRIMER** είναι ένα διαφανές πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου, ενός συστατικού. Χρησιμοποιείται ως αστάρι στο σύστημα στεγάνωσης **DESMOFLEX PU** της **THRAKON**. Έχει μεγάλη διεισδυτική ικανότητα σε απορροφητικές επιφάνειες. Είναι έτοιμο προς χρήση, και στεγνώνει γρήγορα.

ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το **DESMOFLEX POLYURETHANE PRIMER** χρησιμοποιείται ως αστάρι για στεγανώσεις πολυουρεθάνης σε απορροφητικές επιφάνειες όπως:

- Σκυρόδεμα
- Μπετόν
- Τσιμεντοκονίες
- Κονιάματα
- Πορομπετόν
- Ξύλο
- Σοβάς
- Γυψοσανίδα

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εύκολη εφαρμογή
- Βαθιά διείσδυση
- Ισχυρή πρόσφυση
- Γρήγορο στέγνωμα
- Δεν χρειάζεται αραίωση

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Για άριστη πρόσφυση, η επιφάνεια επιβάλλεται να είναι καθαρή, στεγνή, απαλλαγμένη από σκόνες, άλατα, σκουριές και άλλες ξένες ουσίες πριν την εφαρμογή. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά κομμάτια. Παλιές επιστρώσεις, βρωμιές, λίπη, φυτικοί οργανισμοί και σκόνες πρέπει να αφαιρεθούν με την βοήθεια λειαντικού μηχανήματος (τριβείου). Οι οποιοσδήποτε ανωμαλίες της επιφάνειας πρέπει να λειανθούν. Οι νέες κατασκευές από σκυρόδεμα πρέπει να στεγνώσουν για τουλάχιστον 28 ημέρες.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αρχικά αναδέψτε καλά το δοχείο και στην συνέχεια εφαρμόστε το **DESMOFLEX POLYURETHANE PRIMER**, χωρίς αραίωση, με την βοήθεια ρολού, βούρτσας, πινέλου ή πιστολιού airless. Μετά από τουλάχιστον 1 ώρα και λιγότερο από 3 ώρες, όσο η επιφάνεια είναι ακόμα λίγο κολλώδης, εφαρμόστε το **DESMOFLEX POLYURETHANE**. ΠΡΟΣΟΧΗ! Η σωστή τήρηση των χρονικών οδηγιών εξασφαλίζει τη σωστή πρόσφυση μεταξύ των στρώσεων. Για άριστα αποτελέσματα, η θερμοκρασία κατά την επίστρωση και την ωρίμανση του ασταριού πρέπει να είναι μεταξύ 5°C και 35°C. Οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν την ωρίμανση, ενώ η υψηλές θερμοκρασίες την επιταχύνουν. Η υψηλή υγρασία μπορεί να επηρεάσει την τελική επιφάνεια.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Διαβάστε τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο ασφαλείας του προϊόντος πριν από τη χρήση. Φορέστε κατάλληλα προστατευτικά ρούχα και γάντια. Το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο μετά από αίτηση στους επαγγελματίες.

DESMOFLEX POLYURETHANE PRIMER

ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΙΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΕΣ	ΠΡΟΤΥΠΟ	ΤΙΜΗ
Σύσταση			Αρωματικό πρεπολυμερές πολυισοκυανικό
Ιξώδες	sec	Flow Cup N 4	10-12
Θερμοκρασία εφαρμογής	(°C)		+5 έως +35
Θερμοκρασία αντοχής	(°C)		-40 έως 90
Χρόνος επαναβαφής	(h)	Συνθήκες: 20°C, 50% Σ.Υ.	1 - 3

Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος και του πλακιδίου.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνογνωσία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνίσταται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.