

DECOR SILK

Ακρυλική πατητή ενός συστατικού

DECOR

Το DECOR SILK είναι μία έτοιμη προς χρήση, υψηλής ελαστικότητας, ακρυλική πατητή τσιμεντοκονία ενός συστατικού, σε μορφή πάστας κατάλληλη για εφαρμογή σε δάπεδα και τοίχους. Προσδίδει λεία τελική επιφάνεια, κυκλαδίτικης τεχνοτροπίας, καθώς και ιδιότητες ισχυρής υδατοαπωθητικότητας και προστασίας από μύκητες, καιρικές συνθήκες και μηχανικές καταπονήσεις. Διατίθεται σε πληθώρα αποχρώσεων μέσω του συστήματος χρωματισμού THRAKON.



Πλεονεκτήματα:

- Έτοιμο προς χρήση.
- Ισχυρή υδατοαπωθητικότητα.
- Υψηλή ελαστικότητα.
- Προστασία από μύκητες.
- Διαθέσιμο σε πληθώρα αποχρώσεων.
- Πιστοποιημένο με CE – σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 1504-2:2004.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συσκευασία:



Πλαστικά δοχεία
5 kg
15 kg

Εφαρμογή:



Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για μπετόν, σοβά, γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες και άλλα υποστρώματα μετά από κατάλληλη προετοιμασία.

Αποχρώσεις:



Πλήθος αποχρώσεων βάσει του συστήματος χρωματισμού της THRAKON.

Αποθήκευση:



Σε ερμητικά κλειστά δοχεία σε ξηρό και δροσερό περιβάλλον έως και 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

Κατανάλωση:



Περίπου 1,4-1,6 kg/m² ανά mm πάχους στρώσης.

Στέγνωμα:



- Επιφανειακά, 3-4 h.
- Σε βάθος, τουλάχιστον 24 h.

*Οι χρόνοι στεγνώματος αναφέρονται σε κανονικές συνθήκες περιβάλλοντος (25°C, 60% υγρασία). Οι χρόνοι στεγνώματος ενδέχεται να μεταβληθούν με τις αλλαγές της θερμοκρασίας και της υγρασίας.

Εργαλεία εφαρμογής:

Μεταλλική σπάτουλα.



ΠΕΔΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το προϊόν DÉCOR SILK είναι κατάλληλο για εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή σε υποστρώματα από σκυρόδεμα, σοβά, γυψοσανίδες, καθώς και σε ειδικές κατασκευές μετά από κατάλληλη προετοιμασία. Είναι ιδανικό για ειδικές κατασκευές όπως πάγκοι, κρεβάτια, νιπτήρες, ντουζιέρες, ζαρντινιέρες, τζάκια (εξωτερικά) κ.ά. Σε διατηρητέα κτήρια, ξενοδοχεία, κατοικίες, εστιατόρια, καφετέριες και νυχτερινά κέντρα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

Αναδεύστε καλά το προϊόν πριν τη χρήση. Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο, καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα, χωρίς λίπη και έλαια. Η υγρασία του υλικού πρέπει να είναι χαμηλότερη από 4% και η αλκαλικότητα του θα πρέπει να βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων (pH<9). Για εφαρμογή σε συνήθη υποστρώματα όπως σοβά, μπετόν ή τοιχοποιία με πολύ απορροφητικές επιφάνειες ασταρώστε με DÉCOR PRIM.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το υπόστρωμα πρέπει να είναι επίπεδο και καθαρό από σαθρά και ξένα σώματα, χωρίς λίπη και έλαια. Για όλες τις νέες και παλιές επιφάνειες απαιτείται αστάρωση με DÉCOR PRIM. Σε πολύ απαιτητικές εφαρμογές και σε υποστρώματα με πολύ έντονες καταπονήσεις, πριν την εφαρμογή του DÉCOR SILK συστήνεται η εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας DÉCOR ή DÉCOR SUPERIOR. Μετά την πάροδο 24 ωρών από την εφαρμογή του DÉCOR PRIM εφαρμόζεται το DÉCOR SILK με πλαστική ή μεταλλική σπάτουλα, ανάλογα με την τεχνολογία που θέλουμε να πετύχουμε, σε 2 στρώσεις. Η δεύτερη στρώση να εφαρμόζεται μετά από τουλάχιστον 3 ώρες ή το πλήρες στέγνωμα της πρώτης. Σε οριζόντιες επιφάνειες (σκάλες, δάπεδα κλπ.) για μεγαλύτερες μηχανικές αντοχές απαιτείται η χρήση υαλοπλέγματος 140-160 gr/m² μετά την εφαρμογή της πρώτης στρώσης DÉCOR SILK, καθώς και αρμών διαστολής ανά 25 m. Μετά την εφαρμογή του DÉCOR SILK, για προστασία και αδιαβροχοποίηση της επιφάνειας προτείνεται η εφαρμογή του DÉCOR PROTECT. Για απαιτητικές εφαρμογές και χώρους με μόνιμη υγρασία απαιτείται η εφαρμογή του DÉCOR PU VARNISH, ή του DÉCOR PU AQUA.

Η εφαρμογή πλέγματος σε μικρές επιφάνειες (πχ κουζίνα) δίνει ένα άρρηκτο αποτέλεσμα. Επιπλέον, η προβολή αρμών συστολής-διαστολής εξασφαλίζει την παρακολούθηση μηχανικών μετακινήσεων χωρίς προβλήματα. Η χρήση υαλοπλέγματος κρίνεται υποχρεωτική για επιφάνειες μεγαλύτερες των 25 m².

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Κατόπιν της δεύτερης στρώσης του DÉCOR SILK, η επιφάνεια τρίβεται και ασταρώνεται με το προϊόν DÉCOR PRIM. Μετά από τουλάχιστον 24 ώρες από την εφαρμογή του DÉCOR PRIM προχωράμε στην εφαρμογή του βερνικιού προστασίας. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες ώστε να σιγουρευτούμε ότι το υλικό έχει στεγνώσει καλά και έχει απομακρυνθεί πλήρως όλη η υγρασία από τη μάζα του. Ο κανόνας είναι αναμονή 1 ημέρα/mm πάχους στρώσης.

Εφαρμογή βερνικιού:

Το τελευταίο στάδιο της εφαρμογής του συστήματος περιλαμβάνει την επιλογή του βερνικιού προστασίας της τελικής επιφάνειας. Η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις συνθήκες έκθεσης της πατητής τσιμεντοκονίας:

- DÉCOR PROTECT: βερνίκι υδατικής βάσης για εσωτερικές ή εξωτερικές τοιχοποιίες, για τοίχους και δάπεδα, όπου δεν έχουμε στάσιμα ύδατα. Εφαρμόζεται σε 1-2 χέρια.
- DÉCOR PU VARNISH: Πολυουρεθανικό βερνίκι δύο συστατικών, για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές. Προσδίδει υψηλή αντοχή σε τριβή, προστατεύει από τις ακτίνες UV και ενδείκνυται για χώρους με υγρασία, στάσιμα ύδατα, βροχές, μόνιμη εμβάπτιση στο νερό (ντουζιέρες, τράτσες, μπαλκόνια, τζακούζι κλπ.) Εφαρμόζεται σε 1-2 χέρια.
- DÉCOR PU AQUA: Πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης δύο συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία πατητής τσιμεντοκονίας και άλλων δομικών στοιχείων. Η ειδική του σύνθεση περιέχει φίλτρα UV κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας παρέχοντας έτσι προστασία των αποχρώσεων και των τεχντροπιών, ενώ είναι προϊόν άοσμο χωρίς διαλύτες. Εφαρμόζεται σε δύο χέρια.

*Η υγρασία του υποστρώματος θα πρέπει να είναι <4% και η υγρασία του περιβάλλοντος <65%. Επιπλέον, η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή και ωρίμανση του βερνικιού θα πρέπει να είναι 8°C έως 35°C. Σε περίπτωση που αναμένονται βροχές ή χαμηλές θερμοκρασίες η εφαρμογή πρέπει να αναβάλλεται.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Εργαλεία πατητής τσιμεντοκονίας: με άφθονο νερό αμέσως μετά την εφαρμογή.

Εργαλεία βερνικού: αμέσως μετά την εφαρμογή, στραγγίζουμε στο δοχείο και καθαρίζουμε με ζεστό νερό και σαπούνι.

Μην αδειάζεται τα υγρά πλύσης στον υδροφόρο ορίζοντα.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Δεν εφαρμόζουμε το προϊόν:

- Όταν υπάρχει πρόγνωση για παγετό τις επόμενες 48 ώρες από την εφαρμογή της πατητής τσιμεντοκονίας.
- Σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (βροχή).
- Σε τοιχοποιίες που εκτίθεται απευθείας σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή ζεστά υποστρώματα.

Η εφαρμογή του συστήματος θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένα συνεργεία. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εφαρμογή σε πισίνες και γενικά σε επιφάνειες που υπόκεινται σε υδροστατική πίεση. Η εφαρμογή του πολυουρεθανικού βερνικιού DÉCOR PU VARNISH για την προστασία της πατητής τσιμεντοκονίας σε χώρους με μόνιμη παρουσία νερού ή/και υδροστατικής πίεσης, όπως τζακούζι, ντουζιέρες, εξωτερικά δάπεδα κλπ. γίνεται σε 2-3 χέρια. Η επιφάνεια που θα εφαρμοστεί το σύστημα πρέπει να είναι κατάλληλα προετοιμασμένη (επισκευασμένη και ασταρωμένη).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Υπολογίστε την ποσότητα χρώματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη. Η ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων. Φορέστε προστατευτικά γάντια και γυαλιά. Απαγορεύεται η κατανάλωση φαγητού και ποτού κατά την εφαρμογή. Για πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή χρήση, αποθήκευση και απόρριψη του προϊόντος διαβάστε την ετικέτα και το φυλλάδιο ασφαλείας του προϊόντος. Το φυλλάδιο ασφαλείας του προϊόντος είναι διαθέσιμο στους επαγγελματίες κατόπιν αίτησης. Περισσευόμενο υλικό δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά απόβλητα. Συμβουλευτείτε την τοπική αυτοδιοίκηση σχετικά με τους κανόνες απόρριψης του προϊόντος.

[Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 77.93.777](tel:2107793777)

Τεχνικά Χαρακτηριστικά	Μονάδες	Πρότυπο	Τιμή
Απόχρωση			Λευκό, BaseTR
Ιξώδες	cP	EN ISO 2555	200.000 – 280.000
Πυκνότητα	g/mL	EN ISO 2811-1	1,36 ± 0,03
pH		ISO 976	8,0 – 9,0
Πρόσφυση	N/mm ²	EN 1542	>1
Διαπερατότητα CO ₂ (S _d)	m	EN 1062-6	>50
Διαπερατότητα υδρατμών		EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2	Κλάση I (διαπερατό)
Τριχοειδής απορρόφηση	kg/(m ² h ^{0,5})	EN 1062-3	<0,1

*Σημείωση: Οι μετρήσεις έχουν γίνει σε εργαστηριακό περιβάλλον θερμοκρασίας +23°C, Σ.Υ. 50% και χωρίς αερισμό. Υπάρχει η πιθανότητα να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στο εργοτάξιο όπως θερμοκρασία, υγρασία, αερισμός και απορροφητικότητα του υποστρώματος.

Οι τεχνικές πληροφορίες και οι οδηγίες του παρόντος φυλλαδίου που αναφέρονται στην εφαρμογή και στην τελική χρήση των προϊόντων της THRAKON βασίζονται στη μέχρι του παρόντος τεχνολογία και εμπειρία της Εταιρείας για τα προϊόντα και παρέχονται με καλή πίστη εφόσον αυτά αποθηκεύονται, χρησιμοποιούνται και εφαρμόζονται σύμφωνα με τις υποδείξεις της THRAKON. Λόγω της αδυναμίας άμεσου ελέγχου από εμάς των συνθηκών που επικρατούν στο εργοτάξιο αλλά και της διαδικασίας εφαρμογής του προϊόντος, η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με την καταλληλότητα των προϊόντων της για συγκεκριμένο σκοπό αλλά και δε φέρει καμία νομική ευθύνη η οποία να βασίζεται στις αναγραφόμενες πληροφορίες του παρόντος φυλλαδίου, σε γραπτές ή προφορικές ή άλλης μορφής παρεχόμενες υποδείξεις και οδηγίες. Οι χρήστες των προϊόντων συνιστάται να ελέγχουν με μια μικρή δοκιμή την καταλληλότητα των προϊόντων για την εκάστοτε εφαρμογή και σκοπιμότητα χρήσης. Η THRAKON έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τις ιδιότητες των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Όλες οι παραγγελίες γίνονται δεκτές μόνο ύστερα από την αποδοχή των παραπάνω αλλά και υπό τους εκάστοτε όρους της Εμπορικής Πολιτικής της Εταιρείας. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση.

Έκδοση Α: 16/05/2025