

# STATUS DUROMETAL

## Високоустойчива метална емайлова боя

STATUS DUROMETAL е гланцова емайлова боя на база разтворители, предпазваща от ръжда с висока издръжливост, подходяща за всички видове метални повърхности и метални конструкции, както и за боядисване на камиони, трактори, машини и др. Лесна е за нанасяне, покрива добре и се разнася равномерно. Високо устойчива е на неблагоприятни метеорологични условия и на измиване. Продуктът създава гланцова и твърда повърхност без да променя нюансите, като по този начин осигурява дълготрайна защита и естетика. С добавянето на DUROMETAL HARDENER боята става по-твърда и по-устойчива на атмосферни условия.



### Предимства:

- Предотвратяване на ръжда.
- Създава гланцови, твърди и издръжливи повърхности при екстремни метеорологични условия и механично натоварване.
- Висока адхезия.
- Отлични свойства на разнасяне и обработка.
- Бързо съхнене.
- Перфектно покритие.
- Запазва нюансите и блясъка на боята непроменени за дълго време.
- Висока производителност



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опаковка:



- Метални контейнери
- Бял, черен, мъхесто зелен: 0.75 л, 2.5 л
- Матово черен, алуминий: 0.75 л
- Бял, черен, мъхесто зелен: 0.75 л, 2.5 л
- Базови P, D, TR: 0.75 л, 2.25 л

### Цвят:



Предлага се в сатен, гланц, мат в хиляди нюанси чрез системата за оцветяване.



### Време за съхнене:

- Сух на допир 5-6 h
- Повторно покритие 16 h

\*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда..

### Разреждане с:



- бял спирт или терпентиново масло за четка или валик 5-7 (% об.в.)
- разтворител LS-703 за нанасяне с пистолет 7-10 (% об.в.)



### Приложение:

За външна и вътрешна употреба. Метални конструкции, боядисване на камиони, трактори, машини и др.



### Консумация:

13-15 м<sup>2</sup>/л



### Инструменти за приложение:

Четка, валик или безвъздушен пистолет.



### Съхранение:

Съхранявайте в плътно затворен контейнер в продължение на 24 месеца от датата на производство на хладно и сухо място.



### Клас на летливи органични съединения:

Еднокомпонентни висококачествени покрития (S.B). Лимит на летливи органични съединения (ЛОС): 500 гр/л. Максимално ЛОС на готовия за употреба продукт: 499 гр/л. Максимално разреждане: 10% об./об.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за боядисване на всякакви метални повърхности и метални конструкции и защитата им от молци, както и за боядисване на камиони, трактори, машини и др.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността задължително трябва да е здрава, суха и без прах, масла или ръжда за добро сцепление. Отстранете всички лющещи се или облени предишни покрития. Повърхности, боядисани преди това с маслени бои, трябва да се шлайфат и почистят добре от прах. За защита на метал, първо нанесете STATUS RUST PRIMER или STATUS MARINE PRIMER. При неблокиращи метални повърхности (поцинкована, алуминиева и др.), първо нанесете WASH PRIMER, а след това STATUS BUILDING PRIMER.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба, разреждете съответно и нанесете продукта, като внимавате да покриете всички труднодостъпни места на повърхността, като ъгли, вдлъбнатини и др. Добавете DUROMETAL HARDENER до 10% по обем, за да увеличите твърдостта и устойчивостта на боята. Сместа трябва да се използва в рамките на 8 часа. След нанасяне, затворете плътно опаковката, за да може да се поддържа в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в затворен контейнер без проблем за дълго време. В случай че е необходим втори слой, нанесете поне 16 часа след първия слой.

## ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба почистете четката или валяка с БЯЛ СПИРИТ, а след това с гореща вода и препарат. Почистете пистолета с АЦЕТОН (почистващ препарат за нокти) или РАЗТВОРИТЕЛ LS-735. Не изливайте почистващите течности върху земята.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	Sec	ASTM D 5125, ISO 2431	120 – 210
Плътност ГЛАНЦ БЯЛ ГЛАНЦ – ОСНОВА Р ГЛАНЦ – ОСНОВА D ГЛАНЦ – ОСНОВА TR ГЛАНЦ ЧЕРЕН САТЕН БЯЛ САТЕН – ОСНОВА Р САТЕН – ОСНОВА D САТЕН – ОСНОВА TR САТЕН ЧЕРЕН ЧЕРЕН МАТ	g/mL	EN ISO 2811-1	1,21 ± 0,03 1,19 ± 0,03 1,20 ± 0,03 0,91 ± 0,03 1,10 ± 0,03 1,14 ± 0,03 1,20 ± 0,03 1,12 ± 0,03 0,91 ± 0,03 1,08 ± 0,03 1,12 ± 0,03
Гланц (60°C) ГЛАНЦ САТЕН МАТ	%	ISO 2813	70 – 85 45 – 60 10 – 20
Разреждане Бял спирт (четка или валяк) LS 703 (пистолет)	%		5 – 7 7 – 10
Време за повторно покритие	h		16
Време за съхнене	h		5 - 6

\*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.  
Версия Б: 25.07.2024