

STATUS EMULSION COLORANT

Емулсионна боя

Емулсионните бои STATUS са серия от основни нюанси, предназначени за оцветяване на всички бели емулсионни и акрилни бои. Без мирис и абсолютно безопасни за потребителя и околната среда, боите се смесват лесно, имат отлична оцветяваща способност и осигуряват висока покривност. Полученият нюанс е изключително устойчив на детергенти, алкални вещества, атмосферни влияния и слънчева светлина. В резултат се постига богата матова повърхност, която е устойчива на миене и запазва красивия си вид за дълъг период от врем.



Предимства:

- Екологичен продукт без разтворители.
- Без мирис.
- Не съдържа амоняк.
- Лесно се смесва с емулсионни и акрилни бои.
- Силна оцветяваща сила.
- Устойчив на измиване с препарати.
- Перфектно покритие.
- Стабилен нюанс във времето.
- Отлична обработваемост.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка :

Пластмасови контейнери

- 180 мл
- 375 мл
- 750 мл

Цвят:

Предлага се в 8 основни нюанса: жълто, червено, черно, синьо, тухлено червено, зелено, кафяво, охра.

Време за съхнене:

- Суха на допир 1 - 2 h
- Повторно покритие 2 - 3 h

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

Разреждане с вода:

5-10 (% v.v.)

Приложение:

За вътрешна употреба. Тониране на всички бели емулсионни и акрилни бои.

Консумация:

10 -13 m²/lt.

Инструменти за приложение:

Четка, валяк или безвъздушен пистолет.

Съхранение:

Съхранявайте в плътно затворен контейнер на хладно и сухо място в продължение на 36 месеца от датата на производство, само ако не е разредено.

Клас на летливи органични съединения:

(а) Вътрешни матови стени и тавани (гланц < 25 при 60°) (W.B) Лимит на ЛОС: 30 гр/л
Максимално ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за тониране на всички бели емулсионни и акрилни бои.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността задължително трябва да бъде чиста, суха, твърда и без прах, мухъл и масла преди нанасяне. Отстранете всички ронливи или отлепени стари бои. Ако е необходима мазилка, използвайте STATUS 100% АКРИЛНА ЗАКИСКА и след като изсъхне, шлайфайте и избършете добре. В случай на големи пукнатини, използвайте само един слой от готовата за употреба шпакловка STATUS ONE COVER в цвят Light, White. Не е необходимо изглаждане. Новите повърхности трябва да се грундират със STATUS АКРИЛЕН ГРУНД, STATUS AQUADUR или GLX 292 FLEX PRIM. В случай на прясна мазилка или бетон, оставете да изсъхне поне 1 месец преди нанасяне. Ако искате да боядисате гипсокартон или да нанесете допълнителен слой водна боя (с вар или лепило) или да боядисате замърсени повърхности (никотин, мръсотия от радиатори, смог, отработени газове, кафе, сок, графити, мастило, маркер, гъбички, мухъл, влага, масло и др.), първо нанесете грунд STATUS DUR.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на опаковката преди употреба. Добавете количеството STATUS EMULSION COLOURANT, необходимо за постигане на желания нюанс, към опаковката с бялата боя. След това разбъркайте добре съдържанието, за да постигнете абсолютно и хомогенно включване на основните нюанси в крайната смес. След нанасяне затворете добре опаковката, за да я запазите в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворен контейнер без проблеми за дълго време, стига да не се разрежда. Боядисаните повърхности не трябва да се мият поне 20-30 дни след нанасяне. Нови мазилки или бетонни повърхности трябва да се боядисат след 30-40 дни.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева светлина през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишната боя старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	6400 – 8800
Плътност			
ОХРА			1,42 ± 0,03
ЖЪЛТО			1,36 ± 0,03
ТУХЛЕНО ЧЕРВЕНО			1,42 ± 0,03
ЧЕРВЕНО	g/mL	EN ISO 2811-1	1,33 ± 0,03
ЧЕРНО			1,34 ± 0,03
ЗЕЛЕНО			1,36 ± 0,03
КАФЯВО			1,41 ± 0,03
СИНЬО			1,37 ± 0,03
гланц (60°С)	%	ISO 2813	≤3
Разреждане	%		5-10
Време за повторно покритие	h		2 – 3
Време за съхнене	h		1 - 2

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия D: 18/07/2024