

STATUS ACRYLIC PRIMER

Хидроизолационен акрилен грунд на водна основа

STATUS ACRYLIC PRIMER е висококачествена, полупрозрачна, водоразтворима акрилна основа, предназначена за подготовка на нови и стари повърхности като бетон, мазилка, гипсокартон, тухли и др. Идеална е за стабилизиране на повърхности, боядисани с водни бои или варови покрития. Има отлична адхезия, висока устойчивост на алкали и добра еластичност. Стабилизира повърхностите и осигурява здрава адхезия към крайния цвят, осигурявайки по-висок добив, подобрена покривност и значително по-голяма издръжливост. Без мирис, съхне бързо и е доста щадящ за потребителя и околната среда.




Предимства:

- Продукт, екологичен и без разтворители.
- Без мирис.
- Не съдържа амоняк.
- Висока проникваща способност.
- Силна адхезия.
- Бързосъхнещ.
- Отлична покривност.
- Отлична обработваемост.
- Висока производителност.



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опаковка:

Пластмасови контейнери

- 0,75 л
- 3 л
- 10 л

Цвят:

Млечен.

Време за съхнене:

- Суха на допир 1-2 h
- Повторно покритие 3-4 h

Разреждане с вода:

200-600 (% v.v.)

Приложение:

За външна и вътрешна употреба. Бетон, мазилка, гипсокартон, мазилка, тухла и др.

Консумация:

18-20 m²/lt.

Инструменти за приложение:

Четка, валик или безвъздушен пистолет.

Съхранение:

Съхранявайте в плътно затворен контейнер в продължение на 24 месеца от датата на производство, само ако не е разредено, на хладно и сухо място.

Клас на летливи органични съединения:

КЛАС НА ЛОС(н) Съвързващи грундове. Лимит на ЛОС: 30 гр/л. Максимално ЛОС на готов за употреба продукт: 29 гр/л.

*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за подготовка на нови повърхности, като например бетон, мазилка, гипсокартон, декоративна мазилка, тухли и др., боядисани с пластмасови или акрилни бои.

Подходящ за стабилизиране на повърхности, боядисани с водни бои или вар.

Намаляване на абсорбцията на порести повърхности.

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Повърхността трябва задължително да бъде чиста, суха, здрава и без прах, мухъл, мазнини преди нанасяне. Отстранете всички люещи се стари бои. Където е необходимо фугиране, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване, разтъркайте с шкурка и почистете добре от прах. Където има големи пукнатини, използвайте за фугиране готовата за употреба лека, бяла мазилка STATUS ONE COVER, с едно минаване без търкане. Никога не нанасяйте върху повърхности, които могат да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре съдържанието на контейнера преди употреба, разрежете с подходящо количество и нанесете. След употреба затворете добре контейнера, за да запазите продукта в добро състояние за бъдеща употреба. Може да се съхранява в плътно затворен контейнер за дълъг период от време, при условие че не е бил разреден. Употребата на материала върху абсорбиращи или много грапави повърхности се извършва с пръскачка. По този начин се гарантира проникване на материала навсякъде, бързина на нанасяне и икономия. При нанасяне трябва да се гарантира, че материалът се абсорбира в повърхността, а не просто се отлага върху нея, образувайки филм. След нанасяне, всички остатъци (локви) трябва да бъдат премахнати. Върху новоизмазани или бетонирани повърхности боядисването може да се извърши само след 30-40 дни.

ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°С и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Веднага след употреба, отцедете излишното количество грунд старателно в контейнера и почистете инструментите с топла сапунена вода. Не изхвърляйте отпадъчните води от измиването в подпочвените води.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалото количество не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики	единици	Стандартен	Стойност
Вискозитет	cP	EN ISO 2555	14000 – 18000
Плътност	g/ml	EN ISO 2811-1	1.03 ± 0.03
pH		ISO 976	8.0 – 9.0
Разреждане	%	-	200 – 600
Време за повторно покритие	h		3 – 4
Време за съхнене	h		1 – 2

*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.

Версия Б: 24.10.2024