

# STATUS DUR

## Хидроизолиращ акрилен грунд на основата на разтворители



STATUS DUR е прозрачен, водоустойчив, акрилен грунд на основата на разтворител. Високата му проникваща способност го прави идеален за подготовка на всякакви нови или стари порести повърхности, като мазилка, тухли, бетон, шпакловани стени и др. Той е и най-доброто решение за повърхности с варова мазилка или некачествени стари бои. Импрегнира и хидроизолира повърхностите, като същевременно им позволява да дишат. Това е най-добрата основа преди боядисване с емулсионни, акрилни, релефни, циментови покрития или изолационни материали. Стабилизира импрегнираната повърхност и осигурява здрава адхезия към основата за последващо покритие, подобрявайки ефективността на боята, нейното покритие и устойчивостта на крайния слой. Заменя традиционното ленено масло, изсъхва по-бързо, без да оставя жълтеникав оттенък.



### предимства:

- Висока проникваща способност.
- Отлична адхезия към основата.
- Стабилизира ронливи и слаби повърхности.
- Намалява водопоглъщането при порьозни основи.
- Бързо съхнене.
- Отлична покривност.
- Лесен и удобен за работа.
- Висока ефективност и производителност.
- Заменя традиционното ленено масло.
- Не пожълтява след изсъхване.



## ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Опаковка:

- Тенекиени кутии
- 1 lt
- 5 lt
- 15 lt

### Цвят:

Прозрачен.

### Приложение:

За вътрешна и външна употреба. Бетон, мазилка, гипсокартон, повърхности, покрити с шпакла, тухли и др.

### Време за съхнене:

- Сух на допир 1 h
- Повторно покритие 2 - 3 h

\*Времето за съхнене се отнася за нормални условия на околната среда (25°C, 60% влажност). Времето за съхнене може да се различава в случай на промени в температурата и влажността на околната среда.

### Разреждане с бял спирт:

- 100 (% v.v.) за стени
- 25 (% v.v.) за покриви

### Консумация:

- 14-16 m<sup>2</sup>/lt при нанасяне върху стени.
- 8-10 m<sup>2</sup>/lt при полагане върху покриви.

### Съхранение:

Съхранявайте оригиналните, запечатани опаковки на сухо място при температури между +5°C и +35°C в продължение на 36 месеца от датата на производство.

### V.O.C. клас :

A/h Свързващи грундове (W.B)  
Лимит на V.O.C: 750 гр/л.  
Максимално разреждане от 100% v/v  
Максимално V.O.C на готов за употреба продукт: 740 гр/л.

## ОБЛАСТИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящ за подготовка на нови повърхности, като например видим бетон, мазилка, гипсокартон, шпакловани повърхности, тухли и др. за боядисване с емулсионни или акрилни бои.

Стабилизиране на повърхности, боядисани с акварели (лепило) или варосващи бои.

Намаляване на абсорбцията на порести повърхности.

Подготовка преди боядисване с изолационни материали.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

Преди нанасяне се уверете, че повърхността е чиста, суха, здрава и без прах, мухъл и мазнини. Отстранете повредената или лющеща се стара боя. Където е необходимо нанасяне, използвайте STATUS 100% ACRYLIC PUTTY и след изсъхване шлайфайте повърхността и почистете старателно праха. Ако има големи пукнатини, използвайте готовата за употреба светлобяла мазилка STATUS ONE COVER, за да ги запълните, като нанесете само един слой без шлайфане. Никога не нанасяйте върху повърхности, които може да съдържат влага. Първо се уверете, че причината за влагата е отстранена и че повърхността е напълно суха.

## ПРИЛОЖЕНИЕ И РАБОТА С ПРОДУКТА

Разбъркайте добре преди употреба, разредете добре и нанесете. Оставете поне 2-3 часа преди нанасяне на втория слой, ако е необходимо. Затворете плътно контейнера след употреба, за да запазите боята в добро състояние за бъдеща употреба. Можете да съхранявате неразредена боя в плътно затворен контейнер за продължителни периоди от време, без това да повлияе на качеството на продукта. Материалът се напръсква върху абсорбиращи или много грапави повърхности. Това осигурява равномерно проникване, бързо нанасяне и икономическа ефективност. При нанасяне се уверете, че грундът е абсорбиран и не просто седи върху повърхностите, образувайки коричка. След нанасяне остатъците (локвите) трябва да се отстранят. Върху нова мазилка или бетон, грундът трябва да се нанесе след период от 30-40 дни.

## ТЕМПЕРАТУРА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По време на нанасяне температурите трябва да бъдат между 5°-35°C и <80% относителна влажност. Не започвайте нанасянето преди дъжд. Уверете се, че повърхността е защитена от пряка слънчева радиация през целия процес. Неблагоприятните условия по време на или непосредствено след нанасянето могат да повлияят на крайните свойства на продукта.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ

Почистете всички инструменти с бял спирт веднага след употреба, а след това с гореща вода и препарат. Не изхвърляйте отпадъчните води от промиването в подпочвените води.

## ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

За информация относно безопасната употреба, съхранение и изхвърляне на продукта, прочетете информацията на етикета и в най-актуалния информационен лист за безопасност на продукта. Информационният лист за безопасност на продукта е предоставен при поискване от специалистите. Останалата боя не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци. Трябва да се консултирате с местните власти относно изхвърлянето и събирането на отпадъците.

Център за информация за отравяния +359 2 9154233

Технически характеристики		Уединици	Стандартен	Стойност
Вискозитет		sec	ASTM D 5125, EN ISO 2811-1	13 - 16
Плътност		g/ml	EN ISO 2811-1	0.8 ± 0.03
Разреждане	Приложение върху стени	%		≤100%
	Приложение върху покриви			≤25%
Време за повторно покритие		h		2-3
Време за съхнене		h		1

\*Забележка: Измерванията са направени в лабораторна среда при температура +230С, относителна влажност 50% и без вентилация. Възможно е те да варират в зависимост от условията на работното място, като температура, влажност, вентилация, абсорбция на основата.

Техническата информация и инструкции, съдържащи се в настоящата брошура и отнасящи се до приложението и крайната употреба на продуктите на Thrakon, се основават на актуалните познания и опит на Компанията по отношение на продуктите и се предоставят добросъвестно, стига тези продукти да се съхраняват, използват и прилагат съгласно препоръките на Thrakon. Поради невъзможността от наша страна да проверим директно условията на работното място, както и процедурите за нанасяне на продукта, Компанията не предоставя никаква гаранция по отношение на пригодността на своите продукти за конкретната цел, нито пък носи никаква правна отговорност въз основа на информацията, посочена в настоящата брошура, или други писмени, устни или предоставени по друг начин препоръки и инструкции. На потребителите на продуктите се препоръчва да извършат ограничено повърхностно тестване на пригодността на продуктите за евентуалното приложение и употреба. Thrakon си запазва правото да променя характеристиките на своите продукти без предварително уведомление. Всички поръчки ще бъдат одобрени само след приемане на горепосоченото и съгласно евентуалните условия на търговската политика на компанията. Издаването на настоящата брошура анулира всяка предишна версия.  
Версия Б: 24.11.2024